

Produkt Information:

MS Montage 299

All-round hurtig neutral phthalatfri montagelim med høj styrke**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

MS Montage 299 er en neutral montagelim, der hærdes ved en reaktion med luftens fugtighed. Danner en hård, men elastisk limfuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 20 %.

MS Montage 299 er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

MS Montage 299 kan benyttes til en lang række forskellige opgaver som f.eks. opsætning af spejle, paneler, akustikplader, fliser, trappeforkanter osv. Anvendes desuden til limning/fugning i forbindelse med karosseri, glasdøre, soltag m.m., hvor der ønskes en hård og bestandig limning/fugning. Særlig god vedhæftning til glas, aluminium, flamingo, PVC og de fleste byggematerialer.



MS Montage 299 er en neutral phthalatfri montagelim, der kan benyttes til en lang række forskellige opgaver som f.eks. opsætning af spejle, paneler, akustikplader, fliser, trappeforkanter osv.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:

MS-hybrid polymer, 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nej

Konsistens:

Pastøs, tixotropisk masse

Holdbarhed:

Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	TUN-nr.
53700	75 ml tube	Transparent	5771152
53701	290 ml patron	Hvid	5631828

Limfuge:

Overmalbar:

Ja.

Hårdhed:

ca. 50 Shore A

Brudspænding:

ca. 2.3 N/mm² (DIN 53504)

Elasticitet:

+/- 20 %

Brudforlængelse:

ca. 500 % (DIN 53504)

Bestandighed:

Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C

Klimatisk ældning: god

God bestandighed mod vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olie, fedt, fortyndede uorganiske syrer og baser. Ikke bestandig mod koncentrerede syrer og chlorerede organiske opløsningsmidler.



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. MS Montage 299 kan anvendes på overflader som mursten, beton, træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt de fleste plasttyper.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *MS Montage 299 påføres i limstreng på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Rækkeevne:** *2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *5 - 20 minutter, afhængig af underlag og temperatur.*
- Montering:** *Emnerne presses omhyggeligt sammen.*
- Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet.*
- Gennemhærder på 1 – 2 døgn, afhængig af materialerne og opgavens karakter.*
- Opsætning af spejle:** *Ved opsætning af spejle anvendes lodrette streger med ca. 10 cm mellemrum. Spejlet understøttes i 2 døgn og sikres mod at falde ud fra væggen, evt. med malertape.*
- Opsætning af akustik plader:** *MS Montage 299 påføres som 4 limstreng på pladens bagside, hvorefter pladerne placeres, så tæt som muligt på deres endelige placering. Pladerne presse omhyggeligt på plads og vil derefter holde sig selv, mens limen hærder.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres - og lim fjernes - med f.eks. benzin eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Faremærkning: *Ingen*

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**