



Erstatter: 12.09.2008

Dato: 2012-03-15

# Heat 1500°C 4077

Ovnskitt for ildfast tetting og reparasjoner Til fuging rundt peiser, kaminer, fyrkjeler, piper mm. Fungerer også til reparasjon av eksosanlegg på biler og motorsykler. Fester mot metall, tegl og sement. Tåler temperaturer opp til 1500 °C. Overmalbar

- Til tetting rundt røykrøretc
- Inne
- Tåler opptil 1500 °C

## TEKNISK DATA

Produkttype:	Natriumsilikat
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	300 ml
Farge:	Svart
Løsemiddel:	Vann
Tørrstoff:	80 %
Densitet:	Ca 1800 kg/m <sup>3</sup>
Monteringstid:	0-10 min
Skinndannelse:	10 min.
Herdetid:	24 timer, avhengig av dybde, temperatur og underlag
Temp.bestandighet:	Opptil 1500° C
Bevegelsesopptak:	0 %
Arbeidstemp.:	+5° C - +30 °C
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt for støv, sot, rust og løse partikler. Metalldele avfettes med acetone. På sugende underlag bør flaten fuktes med vann før påføring.

## PÅFØRING

Skjær av plastspissen i ønsket dimensjon. Benytt egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet fugepinne, sparkel, kittkniv eller lignende. La oppvarmingen skje gradvis. Etter full utherdning blir fugemassen grå. På eksosanlegg påføres massen i et tynt sjikt. Legg i et glassfibernet og påfør ytterligere et sjikt. La massen herde i 24 timer før bruk

## BEGRENSNING

Anbefales ikke til sentralfyringsanlegg, gassoppvarmede ovner, utendørs eller der det kreves vannfaste fuger. Ikke beregnet for passiv brannsikring. Overmaling anbefales ikke.

## FORBEHANDLING

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen.



**Helsefare:** Alkalisk. Brukes i godt ventilert område. Benytt hansker, vernebriller og egnede klær ved påføring. Ved hud- og øye kontakt, skyll straks med store mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer. Gi aldri vann til en bevisstløs person. Ved behov ta person ut i frisk luft og kontakt lege.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

### RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann eller mekanisk. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

### SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjeletpistol 6172 eller Casco ProGun P160.

### FDV

Renhold bør i regelen vaskes med mest mulig ph-nøytrale vaskemidler, for eksempel Casco Allrent, som er et svakt alkalisk vaskemiddel (ph 7,5). Hyppig vask med sure vaskemidler vil forringe fugemassen.

### Vedlikehold

Vedlikeholdsintervallene vil variere. De vil påvirkes sterkt av mekaniske og ytre forhold, og må derfor fortløpende vurderes. Produktet vil over tid bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Nedmatting og fargeforskjeller vil kunne fremkomme. Reparasjoner og skader bør utføres med et tilsvarende produkt. Noe fargeavvik vil da fremkomme.

### Metoder for avhending

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til

et minimum i den grad det er mulig. Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. Casco Schönox Norway AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnr. 11339. Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten.

### Den europeiske avfallslisten (EAL)

10 13 11 annet avfall av sementbasert komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10.

### Farlig avfall

Rester og ikke utherdet produkt er farlig avfall og leveres til Miljøstasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskaide eller skade som faktisk har blitt bevisst etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no