**Dato:** 09.07.2001

# Ovnskitt

Casco Ovnskitt er en ildfast fugemasse for reparasjoner og fuging av peiser, kaminer, fyrkjeler, piper mm. Fungerer også utmerket til reparasjon av eksosanlegg på biler og motorsykler. Fester mot metall, tegl og sement. Tåler temperaturer opp til 1000 C°. Laveste arbeidstemperatur er 0 C°. Overmalbar.

**Tekniske data:**

| | |
|---|---|
| Produktnummer: | 4077 |
| Farge: | Svart. |
| Produkttype: | Natriumslilkat basis. |
| Egenvekt: | 1700 kg/m³. |

**Helse og miljø:**

| | |
|---|---|
| Helsefare: | Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade |
| Brannfare: | -- |

**Øvrige data:**

| | |
|---|---|
| Påføringstemperatur: | +5° C til +30° C. |
| Skinndannelse: | Ca 10 minutter |
| Tørketid: | Ca 24 timer |
| Temperaturbestandighet: | Opp til 1000 C°. |
| Rengjøring av hud: | Såpe og vann |
| verktøy: | Vann / mekanisk. |
| Lagring: | Minst 12 måneder, frostfritt. |
| Emballasje: | 300 ml patron |

## Bruksanvisning:

**Underlag:**

Flatene må være frie for støv, fett, sot og rust. Metalldeler bør avfettes med Aceton. Før påføring bør flaten fuktes med vann.

**Bruk:**

Skjær av plastspissen til ønsket dimensjon. Casco Ovnskitt påføres med limpistol. For å få en pen overflate anvendes en kittkniv. La oppvarmingen skje gradvis. Etter full utherding blir massen grå.

På eksosanlegg påføres massen i ett tynt sjikt. Legg i et glassfibernett og påfør ytterligere ett sjikt. La massen tørke i 24 timer før bruk.

**OBS !** Ovnskitt anbefales ikke til sentralfyringsanlegg, gassoppvarmede ovner, utendørs bruk og der det kreves vannfaste fuger.

*Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.*

*Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.*

AKZO NOBEL

Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco
Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloded via www.casco.no