

## QUICK Bengalack Rett på rust (2019)

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK BENGALACK Rett på rust** er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse.

#### Egenskaper og fordeler

**QUICK Bengalack Rett på rust** er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Kan blandes i mange farger.

#### Bruksområde

Benyttes innendørs og utendørs til overflatebehandling av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/ hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner o.l.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,25 L og 0,75 L (base 0,68 L).
<b>Fås i følgende baser</b>	0,68 L: A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal fargebrekkes før bruk.
<b>Farger</b>	0,25 L: Hvit blank, Sort blank, Sort silkematt 0,75 L: Hvit blank, Sort blank, Sort silkematt
<b>Glansgrad</b>	Ferdigfarger: Blank: 90–100. Silkematt: 10–16. Baser: Blank: 90–100.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	40 ± 2 volum% Hvit
<b>Litervekt</b>	1.15 Hvit
<b>Flammepunkt</b>	Closed cup (CC): 35°C (95°F)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Flat pensel eller korthåret rull.

Rør godt om til malingen får en jevn konsistens. Påføres fyldig og jevnt.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.017–0.021"
<b>Viftevinkel</b>	30–50°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

## Rengjøring av malerverktøy

White spirit

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt	8 - 10	100 - 125	40 - 50

## Tynner

White spirit

## Forhold under påføring

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overmalbar	Ca. 5 t
Brukstørr / forsiktig bruk	Min. 8 t
Sterk belastning / gjennomherdet	3-4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nytt/tidl. malt jern og stål).
Forbehandling:	Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Vask med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (tynnet med vann 1:10) og etterskyl. Underlaget må være helt tørt før videre behandling.
Grunning:	Ikke nødvendig.
Toppstrøk:	2 strøk <b>QUICK Bengalack Rett på rust (2019)</b> . I områder med stor belastning og i saltholdig miljø anbefales tre til fire strøk for optimal beskyttelse.

## Vedlikehold

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

## Avfallshåndtering

Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



## Miljømerking

**BREEAM® NOR** Produktet er testet etter 3 døgn (RISE) iht de testkrav som settes av BREEAM® NOR.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

55808317, 55808321, 55808272, 55808283, 55808298, 55808302, 55808245, 55808253, 55808264

### NOBB modul nummer

42169185

### Kontaktinformasjon

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.