

HEY'DI SEMFIX

 [UTSKRIFT >>](#)

[HMS-DATA \(PDF\) >>](#)

Hvitt, sementbasert flislim. Gulv og vegg. Fleksibelt - Vannfast - Frostsikkert.

HEY'DI SEMFIX er en hvit, sementbasert, plastforsterket flismørtel i pulverform som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limfugen. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget. Til underlag som spon, tre, fersk betong, vinyl m.m. benyttes Hey'di Multifix flislim



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ mørteltilsetning i forholdet 1 del Hey'di KZ til 2 - 3 deler vann, eller Hey'di Fuktsperre blandet med vann i samme forhold. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Forbruk Hey'di KZ eller Hey'di Fuktsperre: 1 kilo dekker ca. 8 - 12 m².

Utblanding

HEY'DI SEMFIX blandes med 1 liter vann til 4 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2 - 3 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i ca. 20 minutter og rør om på nytt. HEY'DI SEMFIX er nå klar til bruk og må anvendes innen 6 - 8 timer.

Bruksmåte

HEY'DI SEMFIX trekkes på underlaget med glattsiden av tann-sparkelen, hvoretter tannsidens trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75 - 90 graders vinkel mot flaten ved oppkammering for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse - ref. Hey'dis veiledning "Riktig valg av flislim og fugemasse".

Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.

Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann

Tørketid (ved +18°C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Til fuging anbefales Hey'di Finfug til fugebredder under 5 mm, og Hey'di Klinkerfug til fugebredder over 5 mm.

Forbruk

2 - 4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 kilo pose, 15 kilo spann og 15 kilo sekk.

TEKNISKE DATA:

Heft til betong: 1,1 N/mm²

