

## Beskrivelse/Bruksområder

Hey'di Spesial består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingsvæske som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell.

## Forarbeid

Flaten rengjøres grundig, maling, kalk, løs puss, asfalt o.l. fjernes. Underlaget må være fast. Løse fuger repareres med mørtel. Ved lekkasje i vinkel mellom gulv/vegg bør gulvet hugges opp ca. 10 cm ut fra vegg, 1-2 cm dypt, og veggen likedan i ca. 5 cm høyde. Vannførende riss eller sprekker bør «åpnes» - hugg opp en fuge på noen cm bredde og 1 cm dybde. Glatte betongflater bør prikkhugges eller sandblåses før behandling med Hey'di Spesial for at god heft skal oppnås mellom tetting og betong.

Før Hey'di Spesial påføres skal overflaten forvannes rikelig. Sterkt sugende underlag bør dynkes med vann flere ganger. La vannet trekke inn i underlaget før behandlingen påbegynnes.

## Bruksområder

Rennende vann stoppes først ved å presse en håndfull **Sement X** mot lekkasje-stedet, deretter utføres nedenstående prosess. **Sement 1** blandes med vann til en velling og påføres med gresskost. Vellingen størkner på 10-15 min, så bland ut små mengder av gangen. **Sement 1** som har begynt å størkne, kan ikke spes på nytt med vann.

Umiddelbart etter at **Sement 1** er påført, gnis **Sement X**-pulveret inn i den våte slemmingen. Trekk pulveret på nedenfra og påfør så mye at overflaten blir tørr.

Bruk gummihansker.

NB! **Sement X** er det vannstoppende produktet og det er viktig at dette utføres grundig.

Såsnart påføringen av **Sement X** er fullført, påføres Forseglingsvæsken med en rengjort pensel. Væsken trekker seg gjennom de påførte sementlag og inn i muren, poretter denne ved krystallisering, og forankrer tettingen.

**Sement 1** blandes ut igjen og slemmes på flaten. Etter ca. 20 minutter bør ytterligere ett strøk med **Sement 1** påføres.

Prosessen er hurtigbindende og utføres fortløpende. Fullfør 2-4 m<sup>2</sup> av gangen.

Rengjør redskapen med vann etter hvert arbeidstrinn.

En Spesial-behandlet overflate kan pusses, eller påføres andre sementbaserte produkter f.eks. Hey'di Hvit. Benytt alltid Hey'di KZ mørteltilsetning for å sikre god heft. Det frarådes å male overflater som er behandlet med Hey'di Spesial.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

Sement 1	12,5 kilo spann	
Sement X	12,5 kilo spann	
Forseglingsvæske	5 liter kanne	(Stort sett, dekker 8 - 10 m <sup>2</sup> )
Minisett	4,5 kilo eske	(Dekker ca. 1 - 2 m <sup>2</sup> )

# HEY'DI SPESIAL

Ferdige produkter på sementbasis - for tetting mot vanngjennomslag og fuktighet i alle typer murverk - også fjell.



Testet av NBI.  
Testrapport på forespørsel.

**Arbeidshygieneiske forhold/Vernetiltak**  
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

