

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI MULTIFUG

Sementbasert fugemasse.

Til keramiske fliser, mosaikk og klinker på
gulv og vegg. Fugebredder fra 3-12 mm.

Vannfast - Frostsikker.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Multifug er en sementbasert fugemasse som benyttes til fugging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

Utblending

Hey'di Multifug blandes med ca. 0,3 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. Hey'di Multifug er nå klar til bruk og må anvendes innen 1-2 timer.

Bruksmåte

Hey'di Multifug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-30 minutter. Vær oppmerksom på at også flisens vannoppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret

svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne.

OB! På sammenhengende flater anbefales det å bruke fugemasse fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørkning kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Hey'di Klinkerrens tidligst 1 døgn etter fugging. Uglasserte fliser og klinker bør overflatebehandles med Hey'di Klinkerolje og Hey'di Klinkervask. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fugging.

Forbruk

0,3-1 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/ fugegdybde og flisformat.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

1,5 kilo, 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

EN 13888CG2

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

1,5 kilo Hvit:	653
1,5 kilo Lysgrå :	654
1,5 kilo Grå:	655
1,5 kilo Koks:	656
1,5 kilo Beige:	657
5 kilo Hvit:	667
5 kilo Lysgrå:	663
5 kilo Grå:	664
5 kilo Koks:	665
5 kilo Beige:	666
15 kilo Lysgrå:	696
15 kilo Grå:	697
15 kilo Koks:	698

GTIN nr:

Se prislister.

Nobb nr:

1,5 kilo Hvit:	41499880
1,5 kilo Lysgrå :	41499898
1,5 kilo Grå:	41499906
1,5 kilo Koks:	41499914
1,5 kilo Beige:	41499922
5 kilo Hvit:	29448081
5 kilo Lysgrå:	25002288
5 kilo Grå:	25002296
5 kilo Koks:	25002304
5 kilo Beige:	28141786
15 kilo Lysgrå:	26784819
15 kilo Grå:	26784827
15 kilo Koks:	26784835

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 24.05.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.