

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Butinox Inne Vegg 07

### PRODUKTINFORMASJON

**Butinox Inne Vegg 07** er silkematt maling til innvendig bruk. Kan benyttes som understrøk og dekkstrøk på vegger og tak av bygningsplater, glassfiberstrie, sparkel, puss og betong.

**Butinox Inne Vegg 07** benyttes der hvor det ikke forekommer høy mekanisk slitasje, eller høy luftfuktighet.

**Butinox Inne Vegg 07** benyttes ved min. temperatur på 10 °C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

**Butinox Inne Vegg 07** skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Produktet reduseres ved lagring over 1 år.

**Butinox Inne Vegg 07** transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

Scanox AS – Postboks 904 3002 Drammen


[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir svak emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### VOC

**Eu grenseverdi for produktet:** (kat.A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC



### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester i tør form behandles som restavfall men er spesialavfall i våt form.

### REPARASJON AV SKADER

Ved utbedring av skader skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode som tidligere. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Maling kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn

garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Butinox Inne Vegg 07** er basert på PVA og kan tynnes med vann. Produktet er 100 % løsemiddelfritt. Påføringsmetode er pensel, rull, høytrykksprøyte

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

### RENHOLD

Produktet kan ikke vaskes, vask gir skjolder. Anbefaler støvsuging med børste, utføres skånsomt. Ved evt. vask benyttes Butinox Husvask eller et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på under < + 30 °C. Ved evt. vask utføres dette først etter 3-4 uker (herdetid for produktet)

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

|     |       |
|-----|-------|
| Rom | Farge |
| Rom | Farge |
| Rom | Farge |

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn:

Adresse:

Telefon I:

Telefon II:

@:

Dato

REVISJONSDATO: 24.20.07