

HEY'DI K10

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Flytende membran til fuktisolering i våtrom

HEY'DI K10 er en grå, neoprenbasert flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. HEY'DI K10 er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget.

HEY'DI K10 har NBI Byggeteknisk Godkjenning nr. 2060, samt godkjenning 002/96 fra BVN.

Bruksområder

Benyttes på de fleste underlag som betong, puss, gips-, spon-, sement- og kalsiumsilikat-plater. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget. Underlaget skal være gjennomført før påføring skjer.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Hey'di Fuktsperre eller Hey'di KZ tyntet med vann i forholdet 1:3, på trebaserte underlag benyttes primeren uforyntet.

Bruksmåte - Forbruk

HEY'DI K10 påføres med stor pensel eller kost i fylldig strøk, alternativt med langhåret malerrull. Redskap kan rengjøres med vann.

Vegg: På vegg påføres alltid to strøk HEY'DI K10. Over-plateskjøter, i hjørner og i overgang gulv/vegg benyttes Hey'di Sikkerhetsremse. Stryk først et fylldig lag HEY'DI K10 og legg Hey'di Sikkerhetsremse i den våte massen. Deretter påføres to strøk HEY'DI K10 over hele veggflaten. Første strøk skal være støvtørt for andre strøk påføres (normalt 1 - 3 timer).

Anbefalt forbruk: ca. 1 kilo pr. m²

Gulv: Overgang gulv/vegg skal være utført som beskrevet under "Vegg". Påfør HEY'DI K10 på gulvflaten i ca. 1 meters bredde, og rull Hey'di Sikkerhetsduk fortløpende ned i den våte massen. Press duken ned i massen med bred stålsjarkel, rull e.l. for å sikre god kontakt til underlaget og opptrekk av HEY'DI K10 i Sikkerhetsduken. Andre strøk påføres umiddelbart i tilstrekkelig mengde slik at Sikkerhetsduken blir helt mettet. Fullfør hele gulvet på samme måte.

Anbefalt forbruk: ca. 1,5 kilo pr. m².

Sluk: Klemringen i sluket fjernes før HEY'DI K10 og Hey'di Sikkerhetsduk legges ut over gulvet og over sluket. Stryk duken på undersiden med HEY'DI K10 før den legges over sluket, og mettes fra oversiden. Dagen etter snittes åpning for sluket, HEY'DI K10 strykes på begge sider av Sikkerhetsduken før denne festes ved at klemringen skrues på plass. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten.

Rørgjennomføringer: HEY'DI K10 og Hey'di Sikkerhetsduk må føres ut på røret ved rørgjennomføringer og røroppstikk. Kutt et stykke av Sikkerhetsduken, klipp et hull mindre enn rørets diameter, tre stykket ned over røret og bak det inn i HEY'DI K10.

Tørketid

12 til 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet. Keramiske fliser kan normalt monteres på HEY'DI K10 overflaten etter 12 - 24 timer.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt (over +5°C) i inntil 2 år.

Pakning

1 kilo boks - 6 og 15 kilo spann.

Hey'di Sikkerhetsremse - 10cm x 25m.

Hey'di Sikkerhetsduk - 1m x 10m/1m x 100m.

Merknader

Les alltid Hey'dis hovedbrosjyre "Med lim og lyst" for viktig informasjon om underlag, flisetting, sikre våtromsløsninger m.m. før flisarbeidet igangsettes.

TEKNISKE DATA:

Elastisitet - ca. 1200%

Temperaturområde - ÷20 - +120°C

Hey'di K10 er alkalieresistent.

