

Forvaltning, drift og vedlikehold

Trestjerner Gulvlakk

PRODUKTINFORMASJON

Trestjerner Gulvlakk er en vanntynnbar, lys og luktsvak akryllakk/vanntynnet polyuerethan.

Trestjerner Gulvlakk anbefales til lakkering av heltregulv og parkett.

Trestjerner Gulvlakk anbefales til institusjoner, skoler, boligrom, og kontorer hvor det er høy mekanisk slitasje.

Trestjerner Gulvlakk benyttes ved min. temperatur på 15°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet.

Trestjerner Gulvlakk skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Trestjerner Gulvlakk transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

PRODUSENT

Scanox AS - Postboks 904 3002 Drammen
www.scanox.no

VOC

EU grenseverdi for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.

EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

REPERASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet,

påføring osv. For mer informasjon se www.scanox.no

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Trestjerner Gulvlakk er basert på akryl og vanntynnet polyuerethan. Skal ikke tynnes. Påføringsmetode er pensel, rull, sprøyte. Verktøy rengjøres med vann.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

RENHOLD

Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på <+ 40°C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid)

VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer eller navn settes inn.

UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Telefon I: _____

Telefon II: _____

@: _____

Dato: _____

REVISJONSDATO: 26.08.2011