

BUTINOX TAK & VEGG 07

Produkttype:

Butinox Tak & Vegg 07 er en løsemiddelfri, silkematt lateksmaling for innendørs bruk. Er meget hurtigtørrende og luktsvak. Benyttes som grunnings- eller toppstrøk hvor kravene til slitestyrke er moderate. Gir ingen gulning.


Bruksområder:

Butinox Tak & Vegg 07 benyttes som grunnings- og dekkstrøk på underlag av bygningsplater, glassfiberstrie, papirtapet, sparkel, puss og betong. På miljø- og vinyltapeter anbefales akrylbaserte Butinox Interiør 10 eller Butinox Interiør 30.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Gammel, blank maling rengjøres med Scanox Husvask og nedmattes med slipepapir, før grunning med Butinox Heftgrunn.
Bruksmåte:	Malingen røres godt om. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.
Påføringsmetode:	Rull, pensel el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /litr. pr strøk.
Viskositet:	115 K.U., 185 cP
Litervekt:	1,3
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 38,5
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 2 timer Brukstørr: Ca. 24 timer
Glans (v/ 60 °):	Silkematt (07)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 60–80 ° Arbeidstrykk: 150–200 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	1, 3 og 10 ltr. Hvit, A, B, C og Gul base.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Underlaget og luftens temperatur må være minst +10 °C ved påføring. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:



Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 1 g/l VOC.

Produktet tilfredsstillere kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

19.02.07