

HEY'DI EXPRESS

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Hurtigherdende gulvsparkel. Tørr på 2 timer.

Hey'di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende gulvsparkel som benyttes både inne og ute. Hey'di Express kan legges ut i tykkelser fra 1 til 50 mm, kan gås på etter ca 45 minutter og er belegningsklar etter ca. 2 timer.

Bruksområder

Hey'di Express benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, støpeasfalt, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Vanlige bruksområder er bygging av fall, helsparkling av gulv som umiddelbart skal belegges, reparasjon av sår og skader i betong og puss, oppretting av slitte trappetrinn m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +18°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes, enten ved sliping eller syrevask. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 2 - 3 deler vann, uførtynnet på sponplater. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget før Hey'di Express legges ut. Forbruk Hey'di KZ/Spesialprimer: 1 kilo dekker 8 - 12 m². Ved sparkling på glatte, ikke sugende underlag og utvendige flater skal priming utføres som gysing. Hey'di Express blandes med en væskeblending av 1 : 1 Hey'di KZ : vann og koster på underlaget noen timer før avretting finner sted.

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 1 liter vann til 5 kilo eller 3 - 3,5 liter til 15 kilo Hey'di Express. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2 - 4 minutter til klumpfri masse. Brukstid utblandet masse er ca. 20 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Hey'di Express påføres med sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger. Minimum lagtykkelse er 1 mm, der man ønsker å sparkle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande opptil 25% tørket sand, kornstørrelse 0 - 4 mm. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 18°C) - Overdekking

Beskytt utlagt masse mot uttørking i ca. ett døgn ved at dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Hey'di Express kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 45 minutter og belegges etter 1,5 - 2 timer. NB! Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey'di Express. På gulv med liten belastning kan Hey'di Express overmales med gulvmaling som ferdig overflate.

Forbruk

1,5 kilo HEY'DI EXPRESS pr. mm beleggykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 kilo pose og 25 kg sekk

TEKNISKE DATA:

Trykkfasthet: 26N/mm²

Bøystrekkfasthet: 5,8 N/mm²

