

BUTINOX Interiør Tak

Produktbeskrivelse

Type

Helmatt, PVA-basert, løsemiddelfri takmaling for innvendig bruk.

Egenskaper og fordeler

Lukt svak og allergivennlig maling. Spesialutviklet for tak og gir et skiodfritt utseende. Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner ikke.

Bruksområde

Anbefales som mellom- og toppstrøk i tak på underlag av sandsparkel, puss, betong og bygningsplater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit
Brekking	Kan fargeblandes i enkelte lyse farger. Baser skal blandes over Butinox Multicolor.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Kan blandes i følgende farger: 5670 Egghvit (Scanox) / 1001 Egghvit (Jotun) / 0502-Y (NCS) 5502 Krem (Scanox) / 1453 Bomull (Jotun) / S0502-Y (NCS) 5501 Latte (Scanox) / 471 Lys Antikk (Jotun) / 0802-G98Y (NCS)
Glansgrad	Helmatt 02
Tørrestoff	33 ± 2 volum%
Litervekt	1,4
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Rull, pensel eller sprøyte. Bruk maleverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.

Bruk rulle og langskaft når du maler taket. Da får du dekket større områder av gangen. Ved maling av slette tak, jobb på felt av ca. to meter av gangen i hele takets lengde i lysets retning. Dette for å hindre at halvtørr maling blir med på rullen. Ved maling av takplater, fyll først profilene med en pensel før du ruller ut malingen felt for felt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse 0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)

Viftevinkel	65°-80°
Trykk ved dyse	Min. 150–200 kg/cm ²

Rengjøring av maleverktøy

Rengjør med vann og BUTINOX Penselrens. Vask maleverktøyet i vann etter bruk. Bruk BUTINOX Penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med BUTINOX Penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt	8 m ² /l - 10 m ² /l
----------	--

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt	100 µm - 125 µm
----------	-----------------

Tørr (beregnet)

Anbefalt	33 µm - 41 µm
----------	---------------

Tynner

Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	2 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask.

Grunning

Vinylbelagte plater grunnes med BUTINOX Interiør Heftgrunn.

Toppstrøk

BUTINOX Interiør Tak: Påfør 2 jevne og fyldige strøk.

Vedlikehold

Produktet skal ikke vaskes. Vask gir skjolder. Anbefaler støvsuging med børste, utført skånsomt.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen.



BREEAM[®] NOR Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Godkjenninger



Produktet anbefales av det Svenske Astma- og Allergiförbundet. Astma- og allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m²/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

48271194, 48271436

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.