

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI GRÅ

Vanntett, sementbasert dekor puss for mur og betong.
Puss og maling i samme strøk.

Beskrivelse

Hey'di Grå er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Grå blandes med vann og gir en dekorativ, grå overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m. Laveste anvendelstemperatur +6°C.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, men unngå vannfilm. På tidligere malte flater skal Hey'di KZ tilsettes blandevannet til Hey'di Grå i forholdet 1 del Hey'di KZ til 4 deler vann. Alternativet til forvanning er å prime overflaten med Hey'di Fasadeprimer. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Fasadeprimer. **NB!** For å motvirke utfellinger fra underlaget på Hey'di Grå og Hey'di Murgrå anbefales det alltid å benytte Hey'di Fasadeprimer som forbehandling.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Grå blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, brett, eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Grå benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey'di Grå størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. **NB!** På sammenhengende flater anbefales det å bruke slemming fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte - Slemming

Hey'di Grå blandes med vann til velling - ca. 3 liter vann til 10 kilo Hey'di Grå - og påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke Hey'di Grå på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.

Bruksmåte - Puss

Hey'di Grå blandes med vann til en smidig mørtel ca. 2,5 liter til 10 kilo Hey'di Grå. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkeelse 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, koster flaten med fuktig kost, evt. filses med brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey'di Grå før pusslaget påføres.

Hey'di Grå på Leca

Hey'di Grå kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først koster med Hey'di Grå tilsatt Hey'di KZ primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey'di Grå.

Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Forbruk

Slemming: 1-2 kilo pr. m² pr. strøk.
Puss: ca. 3-5 kilo pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 pose, 10 kilo spann og 15 kilo sekk.

Hey'di dekor puss leveres også i fargene hvit, lysgrå og murgrå.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 3 l/10 kg
Materialforbruk: 1-2 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Bruk tid: 2-4 timer
Heftfasthet 1,4 N/mm²
Vanntetthet Vanntett mot slagregn
Vandampdiffusjon 0,9 g/m²hmmHg
(2 strøk)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

5 kilo: 322
10 kilo: 325
15 kilo: 323

GTIN nr:

5 kilo: 7054150003223
10 kilo: 7054150003254
15 kilo: 7054150003230

Nobb nr:

5 kilo: 30160758
10 kilo: 30214407
15 kilo: 30160774

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 06.02.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produkt datablad og sikkerhetsdatablad.