

## HEY'DI FLYTSTØP

 UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Hurtigherdende sementbasert utflytende støpemasse til mindre betongarbeider inne og ute, gulv, terrasser, trapper m.m.

Hey'di Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. Hey'di Flytstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

### Bruksområder

Hey'di Flytstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Flytstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. Hey'di Flytstøp kan også benyttes til andre typer støpearbeider, trapper, brygger m.m. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +18°C, laveste temperatur +6°C.

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes, enten ved sliping eller syrevask. Sugende underlag som betong og puss primes med en Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ i samme forhold. Betong- og pussunderlag skal alltid primes der Hey'di Flytstøp legges som tynn påstøp uten armering.

### Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 3,3 – 3,5 liter til 25 kilo Hey'di Flytstøp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk

### Bruksmåte - Etterbehandling

Hey'di Flytstøp helles ut og høyden justeres med vanlig murredskap. Man kan også benytte bord eller lignende for å stampe overflaten jevn. Massen kan bearbeides i ca. 45 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking for eksempel med plastfolie, eller med ettervanning. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

25 kilo Hey'di Flytstøp gir ca. 12 liter masse.

### Tørketid

Gangbar etter 6 – 8 timer, og kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 2 døgn

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år.

### Pakning

25 kilo sekk

### TEKNISKE DATA:

-Utseende Grått pulver, -Materialforbruk 2,0 kg / dm<sup>3</sup>, -Heft til primet betong > 1,2 Mpa, -Trykkfasthet 28 døgn > 45 Mpa, -Bøystrekkfasthet 28 døgn > 7 Mpa, -Frostbestandighet Meget god, -Største kornstørrelse 2,5 mm, -Vanntilsetning 3,3 - 3,5 l / 25 kg, -Brukstid ca 45 min, -Avbindingstid 2 - 4 timer, -Tett belegg 24 - 48 timer,

