
TRESTJERNER GULVMATT

Produkttype:

TreStjerner Gulvmatt er en matt, hurtigtørkende, akryl-/polyuretan-basert innendørs trebeskyttelse for parkett- og heltregulv. Produktet gir et transparent, helmatt, lunt og dempet uttrykk – som fremmer treverkets naturlige utseende. TreStjerner Gulvmatt har god slitestyrke, gir god vann- og kjemikaliebestandighet, og har svak lukt.

Produktet kombinerer de beste egenskapene fra en lakk og en gulvolje – i ett produkt.

Bruksområder:

TreStjerner Gulvmatt er laget for innendørs bruk på tidligere lakkert, ubehandlet, lutet eller oljebehandlet heltregulv, og på nedmattet/nedslipt parkett. TreStjerner Gulvmatt kan også anvendes til behandling av møbler.

Tekniske data:

Forbehandling:	Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere lakkerte og fabrikk-lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.
Bruksmåte:	TreStjerner Gulvmatt røres godt opp før og under bruk. Underlaget må være tørt. Hell en passende mengde Gulvmatt på gulvet, og fordel produktet jevnt i bordenes lengderetning. Påfør produktet fyldig med Jordans gulvlakkpensel eller lakkrulle. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk. Nye og ubehandlede heltregulv påføres 3 strøk TreStjerner Gulvmatt. Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk. På tidligere oljede gulv gis 2 strøk. NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen.
Påføringsmetode:	Lakkpensel eller filtrull
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /ltr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	30–40 µm pr. strøk
Viskositet:	Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)
Litervekt:	1,04
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 31
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overlakterbar: 4 timer Brukstørr: 8 timer Unngå sterk belastning den første uken etter påføring.

Glans (v/ hhv. 60 og 85 °):	2–6 og 4–8
Tynning/Rengjøring:	TreStjerner Gulvmatt skal ikke tynnes. Rengjøring med vann.
Emballasje:	0,75 og 3 ltr. Skal ikke fargebrekkes.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og produktrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Unngå vask og tepper på gulvet den første uken etter påføring. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde, vil forlenge tørke- og overlakkingstiden.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 80 g/l VOC.
Revisjonsdato:	03.07.13