

HEY'DI RETT PÅ JERNET

UTSKRIFT >>

HMS-DATA:

[Rett På Jernet, pulver \(PDF\) >>](#)

[Rett På Jernet, væske \(PDF\) >>](#)

Sementbasert rustbeskyttelse og heftbro.

Hey'di Rett på Jernet er en to-komponent sementbasert korrosjonsbeskyttelse som benyttes på metall, armeringsjern o.l. i mur- og betongkonstruksjoner, og som kontaktsjikt på metall-, mur- og betongflater for reparasjonsmørtel.

Bruksområder

(se over)



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes

BRUKSANVISNING

Forarbeid/Underlag

Metalloverflater må være rengjort for rust, og fri for løse partikler, støv, fett m.m. Mur- og betongflater må være fri for løse partikler, støv, fett m.m.

Utblanding

Væskedelen blandes med pulveret, og røres ut til klumpfri masse med drill med visp eller universalmixer. Det skal ikke tilsettes vann. Dersom pakningen deles er blandingsforholdet etter vekt 1 del væske til 2,5 deler pulver. Bruk tid utblandet masse ca. 1 time.

Bruksmåte

Hey'di Rett på Jernet påføres i to strøk med kost, andre strøk foretas når det første er avbundet, samme dag eller senere. Det skal påføres minimum 1 mm tykkelse pr. strøk.

Redskap rengjøres med vann

Tørketid/Etterarbeid

Skal skadeområdet fylles igjen med reparasjonsmørtel utføres dette med Hey'di Superpuss etter 1 døgn. Overflaten forfuktes, deretter påføres kontaktsjikt med nok et strøk Hey'di Rett på Jernet, hvorefter egnet reparasjonsmørtel påføres "vått-i-vått" i heftstrøket.

Overflaten kan påføres Hey'di Dekorpuss eller Hey'di Murvern dagen etter pussreparasjonen.

Forbruk

Ca. 2 kilo pr. m²

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3,5 og 10,5 kilos spann.

TEKNISKE DATA:

Heftfasthet etter 28 døgn: 3 N/mm²

