

TRESTJERNER GULVLAKK

Produkttype og egenskap:

TreStjerner Gulvlakk er en høykvalitets, vanntynnbar, akryl-/polyuretanlakk for tre og parkett. Lakken har høy slitestyrke og god kjemikaliebestandighet. Lakken er hurtigtørkende og luktsvak. TreStjerner Gulvlakk gir et lyst utseende på lyse tresorter og gir en fin lød på mørke tresorter.

Bruksområder:

Gulv og trapp i treverk og parkett, samt møbler. Anvendes på tidligere ubehandlede, lakkerte, oljede og lutede flater.

Forbehandling:	Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere lakkerte og fabrikk-lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.
Påføring/bruksmåte:	<p>Rør lakken godt opp før og under bruk. Underlaget må være tørt. Hell en passende mengde lakk på gulvet, og fordel lakken jevnt og fyldig i bordenes lengderetning.</p> <p>Påføres med Jordans gulvlakkpensel eller lakkrolle. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.</p> <p>Nye og ubehandlede gulv påføres 3 strøk TreStjerner Gulvlakk. Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk. På tidligere oljede gulv påføres 2 strøk.</p> <p>NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen.</p>
Påføringsmetode:	Lakkpensel eller Jordan filtrull/mikrofiberrull.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /litr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	30–40 µm pr. strøk
Viskositet:	Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)
Litervekt:	1,05
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 30
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overlakkerbar: 4 timer Brukstørr: 8 timer Unngå sterk belastning den første uken etter lakkering.
Glans (v/ 60 °):	Halvblank: 30–40
Tynning/Rengjøring:	Lakken skal ikke tynnes. Rengjøring med vann.
Emballasje:	0,75 og 3 ltr. Skal ikke fargebrekkes.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall

	eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Røres godt opp fra bunnen. Unngå vask og tepper på gulvet den første uken etter lakkering. Bokser med ulikt produksjonsnummer blandes før bruk. Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkeringstiden.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.
Revisjonsdato:	28.07.11