
TRESTJERNER GULVMALING

Produkttype:

TreStjerner Gulvmaling er en høykvalitet vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling med høy slitestyrke. Malingen er luktsvak og har god vann- og kjemikaliebestandighet. TreStjerner Gulvmaling er lett å påføre, er hurtigtørkende og gir meget god vedheft til underlaget. Produktet leveres som Matt, Halvblank og Blank.

Bruksområder:

TreStjerner Gulvmaling benyttes innendørs på treverk og betong i tørre rom. Produktet kan påføres på egnet, trykkfast, avrettingsmasse. Produktet fungerer også bra på gammel laminat og de fleste gulvbelegg.

Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes TreStjerner Sigural Epoksy Gulvmaling.

Tekniske data:

Forbehandling:

Tre/parkett: Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer. Rens med TreStjerner Gulvrens. Tidligere malte og lakkerte flater mattslipes. Ubehandlet og nedslipt treverk påføres 2 strøk Trestjerner Sperregrunning. Tidligere behandlede gulv påføres 1- 2 strøk Trestjerner Sperregrunning. Grunningen MÅ tørke 12 timer mellom hvert strøk. Påfør deretter 2–3 strøk TreStjerner Gulvmaling.

Laminat: Laminat trenger ingen grunning. TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på eldre laminatgulv. Det finnes moderne, glatte laminatgulv som ikke er egnet til overmaling. Sett en prøve og kontroller vedheften på et lite synlig sted på gulvet.

Betong: TreStjerner Gulvmaling anvendes på eldre ubehandlede og tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført avrettingsmasse.

Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Skader i betongen utbedres. På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med Butinox Husvask el. TreStjerner Gulvrens. Blanke flater mattslipes. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; ubehandlede flater påføres tre strøk.

Gulvbelegg: TreStjerner Gulvmaling fungerer godt på eldre homogene vinylbelegg. Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før overmaling.

Bruksmåte:	Malingen røres godt om. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.
Påføringsmetode:	Pensel og/eller rull. Etterstryk med pensel ved bruk av rull for å unngå struktur i filmen. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	6–8 m ² /litr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	45–55 µm pr. strøk
Litervekt:	Ca. 1,2
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 36
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 2 timer Overmalbar: Min. 8 timer Brukstørr: 24 timer Unngå sterk belastning de to første ukene etter påføring.
Glans (v/ 60 °):	Matt (4) Halvblank (40) Blank (75)
Tynning/Rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt vann og såpe.
Emballasje / baser:	<u>Matt</u> : 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base. Ferdigfarge: 100–Hvit i 0,75 og 3 ltr. <u>Halvblank</u> : 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base. 10 ltr. i A- og B-base. Ferdigfarge: 100–Hvit i 0,75 og 3 ltr. <u>Blank</u> : 0,75 og 3 ltr. A-, B- og C-base. 10 ltr. i A-base. Ferdigfarge: 100–Hvit i 0,75 og 3 ltr.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Baser skal fargebrekkes før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse; lav temperatur forlenger tørk/herding vesentlig. Unngå vasking av gulvet den første uken etter påføring. Malingen trenger 2–3 uker for å oppnå full slitestyrke.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 99 g/l VOC.
Revisjonsdato:	09.12.15