

## TRESTJERNER GULVLAKK OLJEBASERT

### Produkttype:

TreStjerner Gulvlakk Oljebasert er en hurtigtørkende høykvalitets polyuretanforsterket alkydlakk som tåler harde belastninger og gir et lyst og vakkert resultat. Lakken inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen. TreStjerner Gulvlakk Oljebasert er meget ripefast og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Lakken er luktsvak.

### Bruksområder:

TreStjerner Gulvlakk Oljebasert benyttes innendørs og utendørs både på nye, ubehandlede og tidligere lakkerte flater. Anbefales på tregulv, parkett og kork. Spesielt egnet til belastede gulv, trapper, kjøkkenbenker og møbler, samt til lakkering av våtrom. Utendørs står TreStjerner Gulvlakk Oljebasert godt imot fuktighet og sollys, og kan derfor benyttes til listverk og dører.

### Tekniske data:

<b>Forbehandling:</b>	Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut.
<b>Bruksmåte:</b>	Rør godt om før og under bruk. Påfør lakken med Jordans gulvlakkpense eller rulle. Nytt ubehandlet tre påføres minimum 3 strøk. Tidligere lakkerte flater minimum 2 strøk. Kork og porøse underlag minimum 5 strøk. På ubehandlet treverk tynnes første strøk med 10 % White Spirit. Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir nr. 180. For å sikre god vedheft anbefales lett mattsliping mellom strøkene.
<b>Påføringsmetode:</b>	Lakkpense eller lakkrull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	10–12 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk
<b>Anbefalt filmtykkelse (tørr):</b>	30–40 µm pr strøk
<b>Viskositet:</b>	50–55 sek. (DIN-Cup 4)
<b>Litervekt:</b>	0,89
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 37
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overlakkerbar: Min. 8 timer Brukstørr: Ca. 10 timer Unngå sterk belastning den første uken etter lakkering.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Matt: 18–25 Halvblank: 55–65 Blank: 88–95

<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,013" Viftevinkel: Opptil 80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/Rengjøring:</b>	Scanox White Spirit. Lakkeringsverktøy rengjøres i White Spirit.
<b>Emballasje:</b>	0,75, 3 og 10 ltr. (10 ltr kun i Silkematt og Halvblank). Bør ikke fargebrekkes.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og tiden før overlakking. Sørg for god luftsirkulasjon. På tidligere fabrikk-lakkert parkett anbefales det først å sette en oppstrøks prøve for å kontrollere heften til underlaget. Natemasse i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Sett en prøve først. Emballasje med ulike produksjonsnumre bør blandes før bruk.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.  EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.
<b>Revisjonsdato:</b>	03.07.13