

Hilti byggsaum CF 125 5W50

Monteringsanvisning

- Rist boksen og skru pistolen på boksen. Fukt overflatene før påføring. Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom lagene
- Egner seg godt til montering av dører, vinduer, utføring mellom aluminium, tre og metall. I tillegg til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv, samt isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull.

Egenskaper:

- PU skum har en veldig høy isolerende verdi og man får et stort volum
- PU skum har en "open cell" struktur hvilket fører til at det kun kan brukes mot vær og vind men ikke kan brukes for å stå imot vann en lengre periode. Kommer da til å virke som en svamp.
- Herdet PU-skum må beskyttes fra UV-stråling. Dette løses gjennom overmaling eller påføring av toppsjikt med tettemasse eller farge

Produkt tips:

- PU skum herder med luftens fuktighet. Om man skal ha dype "fuger" lønner det seg å spraye vann mellom lagene av skum



Spesifikasjon

Enkomponent polyuretanskum som herder med luftens fuktighet

	Alle
Brukstemperatur, ideell:	+15 / +25C
Brukstemperatur:	+5 / +30C
Lagringstemperatur:	+5 / +25C
Temperaturområde herdet:	-40 / +80
Maks lagrings temp.:	+50C
Volum ferdig skum:	Ca 50l
Klebefri etter:	Ca 10min
Ferdig til å kutte:	Ca 20 min
Maks herding:	3-5timer
Strekfasthet:	6N/cm ²
Skjærkraft:	4N/cm ²
Isolerende verdi:	0,04W/mK
Bevegelseskapasitet:	+/-5%

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Skum for pistol CF 125 5W50	7304383	Gulbeige	Flaske 750ml