
TYRILIN INTERIØRBEIS

Produkttype:

Tyrlin Interiørbeis er en vanntynnbar, polyuretanforsterket matt oljebeis til innendørs bruk. Beisen innfarger og fremhever treets naturlige struktur med en vakker lød og et flott fargespill. Tyrlin Interiørbeis er nærmest luktfri og tørker hurtig. Er tilsatt effektivt lysfilter som motvirker gulning. Kan blandes i mange beisfarger, også gule- og rødbrune fargetoner. Se eget fargekart/brosjyre.

Bruksområder:

Tyrlin Interiørbeis benyttes til ubehandlede vegger og tak av panel og laft, samt til annet interiør treverk som møbler, dører etc. Anbefales *ikke* på harde, ikke-sugende tresorter som eik, og andre eksotiske tresorter som merbau, teak etc.

Tyrlin Interiørbeis kan etterbehandles med Tyrlin Interiørvoks. Tyrlin Interiørvoks vil gi en dypere lød og fargespill i treverket, samt lette renhold. Bord og annet interiør som er utsatt for mye slitasje, bør etterbehandles med TreStjerner Gulvlakk Oljebasert el. TreStjerner Gulvlakk Vannbasert. Lakkens egenfarge kan påvirke lyse farger. Gjør prøveoppstrøk.

Tekniske data:

Forbehandling:	Flaten må være ubehandlet, støvfri, ren og tørr. Tørk over flaten med mikrofiberklut. Alle underlag skal renses med TreStjerner Gulvrens. Vent med å beise til flaten er tørr.
Bruksmåte:	Tyrlin Interiørbeis påføres normalt med 1 strøk. Rør beisen godt om før bruk. Påfør beisen feltvis, 2–3 hele bord av gangen. Bruk en flat lakkpensel. Ønskes et mindre dekkende utseende, trekk av og jevn ut beisen i hele bordets lengderetning med tørr pensel eller lofri klut. Ta neste felt på 2–3 bord, og følg tilsvarende fremgangsmåte til flaten er ferdigbeiset. Kan også legges direkte på med lofri klut. Etter 12 timer kan flaten etterbehandles med voks; etter 24 timer med lakk.
Påføringsmetode:	Lakkpensel og/eller lofri klut. Skal ikke sprøytes.
Anbefalt forbruk:	12–15 m ² /litr. pr strøk
Viskositet:	Ca. 35 sek. (DIN-Cup 4)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	4 timer
Etterbehandling:	Med voks etter 12 timer; lakk etter 24 timer.
Tynning/Rengjøring:	Tyrlin Interiørbeis skal ikke tynnes. Rengjøring med såpe og vann.
Emballasje/baser:	0,75 og 3 ltr. Klar, og Gul og Rød transparent base

Avfallshåndtering:	Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Temperaturen må være høyere enn + 10 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde, vil forlenge tørketiden – samt forlenge tid før etterbehandling.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 130 g/l VOC.
Revisjonsdato:	16.08.13