

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI HVIT

Vanntett, sementbasert dekorpus for mur og betong.
Puss og maling i samme strøk.

Beskrivelse

Hey'di Hvit er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Hvit blandes med vann og gir en dekorativ, hvit overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m. Laveste anvendelstemperatur +6 °C.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag skal forvannes, men unngå vannfilm. På tidligere malte flater skal Hey'di KZ tilsettes blandevannet til Hey'di Hvit i forholdet 1 del Hey'di KZ til 4 deler vann. Alternativet til forvanning er å prime overflaten med Hey'di Fasadeprimer. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Fasadeprimer. **NB!** For å motvirke utfellinger fra underlaget på Hey'di Grå og Hey'di Murgrå anbefales det alltid å benytte Hey'di Fasadeprimer som forbehandling.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Hvit blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, Brett, rull eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Hvit benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey'di Hvit størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende.

Bruksmåte - Slemming

Hey'di Hvit blandes med vann til vellings - ca. 3 liter vann til 10 kilo. Hey'di Hvit påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke Hey'di Hvit på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.

Bruksmåte - Puss

Hey'di Hvit blandes med vann til en smidig mørtel ca. 2,5 liter til 10 kilo Hey'di Hvit. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykke 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, koster flaten med fuktig kost, evt. filses med Brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey'di Hvit før pusslaget påføres.

Hey'di Hvit på Leca

Hey'di Hvit kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først koster med Hey'di Hvit tilsatt Hey'di KZ primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey'di Hvit.

Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Forbruk

Slemming: 1-2 kilo pr. m² pr. strøk.
Puss: ca. 3-5 kilo pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 pose, 10 kilo spann, 15 og 25 kilo sekk.

Hey'di dekorpus leveres også i fargene lysgrå, grå og murgrå.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 3 l/10 kg
Materialforbruk: 1-2 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet 1,4 N/mm²
Vanntetthet Vanntett mot slagregn
Vandampdiffusjon 0,9 g/m²hmmHg
(2 strøk)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

5 kilo: 113
10 kilo: 104
15 kilo: 157
25 kilo: 105

GTIN nr:

5 kilo: 7054150001137
10 kilo: 7054150000024
15 kilo: 7054150001571
25 kilo: 7054150000031

Nobb nr:

5 kilo: 30160691
10 kilo: 10156933
15 kilo: 28141794
25 kilo: 10156941

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 06.02.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.