

---

## BUTINOX MURSITT

---

### Produkttype:

Butinox MurSitt er en silkematt akrylmaling spesielt utviklet for utvendige murfasader. Butinox MurSitt er meget værbestandig, med svært god farge og glansholdbarhet. Den silkematte finishen gjør det enkelt å vaske vekk smuss og skitt. I tillegg inneholder produktet fungicider som beskytter filmen mot overflatesopp og alger. Butinox MurSitt har god hefteevne og dekker godt.

### Bruksområder:

Butinox MurSitt er utviklet for bruk på sokkeletasjer og grunnmurer av sementrik puss. Butinox MurSitt er også godt egnet til bruk på fasader av betong, sementrik puss og eternitt (ikke supereternitt).

MurSitt anbefales ikke på kalkrik puss og ikke på teglstein. Ubehandlet teglstein må pusses før malingsbehandling. Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.

Krittende og sugende underlag må først behandles med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.

På betong må rester av sementslam og formolje fjernes mekanisk før videre behandling.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Løs puss eller rester av sementslam må børstes ned til fast underlag. Formolje må fjernes. Løstsittende maling skrapes eller børstes ned til fast underlag. Tidligere malte flater vaskes med Butinox Kraftvask. Flater som er angrepet av sopp, alger eller mose behandles med Butinox Sopp- og algedreper. Eventuelle skader i underlaget utbedres forskriftsmessig før malingsbehandling.  Bar mur skal grunnes med Jotun Mur Grunning Vanntynnet.
<b>Bruksmåte:</b>	Underlaget skal være rent og tørt. Butinox MurSitt påføres fyldig og jevnt med pensel, rull eller sprøyte. Det anbefales 2 strøk.
<b>Påføringsmetode:</b>	Rull, pensel el. sprøyte.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	4–8 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk; avhengig av underlaget.
<b>Viskositet:</b>	124 KU
<b>Litervekt:</b>	Ca. 1,3
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 40
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca 1/2 time. Overmalbar: Min. 6 timer.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Silkematt 07
<b>Data for høytrykkssprøyte:</b>	Dyse: 0,021" Viftevinkel: 65–80 °

---

	Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Skal ikke tynnes. Rengjøring med litt såpe og vann.
<b>Emballasje/baser:</b>	1, 3 og 10 ltr. Hvit, A- og C-base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luften og underlaget må være høyere enn +5 °C ved bruk og under tørking. Benyttes ikke ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Skal ikke tynnes. Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrykkes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 40 g/l VOC.
<b>Revisjonsdato:</b>	25.06.13