

## HEY'DI SEMTETT

UTSKRIFT >>

HMS-DATA:

Semtett pulver (PDF) >>

Semtett væske (PDF) >>

### To-komponent elastisk sementbasert membran.

Hey'di Semtett er en to-komponent sementbasert overflatebehandling av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di Semtett gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate, som samtidig er elastisk og rissoverbyggende inntil 1 mm, også i kuldegrader ned til -25°C. Hey'di Semtett fungerer også som karboniseringsbrems.

### Bruksområder

Overflatebehandling og tetting av betong og murkonstruksjoner, fasader, underetasjer og grunnmur, broer, terrasser, balkonger m.m., tetting av overganger hvor bevegelser kan oppstå, overgang såle/mur, vegg/dekke og lignende. (Til tetting av basseng og brønner benyttes Hey'di K11.)

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget.



### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende puss- og betongflater bør først grunnes med Hey'di KZ primer fortynt med vann i forholdet 1: 2.

### Utblanding/Bruksmåte

Hey'di Semtett leveres som to komponenter, væske og pulver. Hell Semtett-væsken i et blandekar og tilsett Semtett-pulveret under omrøring. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Blandingstid ca. 2 minutter til homogen, klumpfri masse. Blandingsforhold etter vekt er 2,2 kilo væske til 5 kilo pulver. Påføring foretas med korthåret rull eller gresskost i ett eller flere strøk. Ved rullpåføring kan blandingen justeres med inntil 3 dl vann for optimal konsistens. Neste strøk foretas når foregående er overflatetørt, etter noen timer eller dagen etter. Strøk 2 skal alltid påføres på tvers av 1. strøk. I overganger og materialskjøter anbefales Hey'di Armeringsremse bakt inn i første strøk. Bruktid utblandet masse er ca. 1 time. Unngå å stryke Hey'di Semtett på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

### Etterarbeid/Overdekking

En behandlet flate må beskyttes mot regn i min. 1 døgn. Hey'di Semtett trenger ikke overdekning, men er ingen sliteflate. Ved belastninger utover sporadisk gangtrafikk anbefales overdekning med keramiske fliser eller trematerialer. På fasader kan Hey'di Semtett overflatebehandles med Hey'di dekopuss eller diffusjonsåpne malingsystemer.

### Forbruk

1 - 2 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk. For rissoverbyggende effekt må det påføres minimum 3 kilo pr. m<sup>2</sup>.

### Tørketid

5 timer til 1 døgn avhengig av temperatur og underlag. Fargevariasjon kan oppstå på den herdete overflaten fordi en del av produktets bindemiddel er sement som på virkes av underlag og de klimatiske forhold som er under og etter påføring.

### Lagring

Lagres tørt og frostfritt i inntil 2 år.

### Pakning

3,5 kg spann, med begge komponenter og m/5 meter armeringsremse.

### Merknader

21,6 kilo sett: 15 kilo Hey'di Semtett pulver og 6 kilo Hey'di Semtett væske.

