
TYRILIN PANELHVIT

Produkttype:

Tyrlin Panelhvit er en vanntynnbar, miljøvennlig, mild, hvitpigmentert lut. Tyrlin Panelhvit gir et hvittonet, lyst naturlig utseende. Luten inneholder naturolje og voks som metter og forseglar overflaten, og skal derfor ikke etterbehandles. Den er tilsatt UV-filter og antioksidierende midler som effektivt beskytter treverk mot gulning ved å nøytralisere garvesyren i treverket. Produktet er klart til bruk og lett å påføre.

Bruksområder:

Tyrlin Panelhvit benyttes innendørs på tidligere lakkerte, oljede, beisede og ubehandlede trepanel på tak og vegger av furu og gran – uten innfarging. Tyrlin Panelhvit er særlig egnet til oppfriskning av gulnet tre som dermed får et pent, hvitskurt utseende.

NB: Ikke egnet til flater med stor belastning (gulv m.m.). På gulnet treverk bør det settes en prøve.

Tekniske data:

Forbehandling:	Treverket skal være rent og tørt. Rengjør evt. først med TreStjerner Rens.
Bruksmåte:	Ryst kannen grundig. Påfør med lakkpensel eller svamp i treets lengderetning. Stryk hele bordets lengde for å unngå overlappinger. Ved bruk av svamp vil det bli en svakere hvitfarge. Unngå/utjevn overlappinger. Ønskes et hvitere utseende, påføres et nytt strøk etter at første strøk er tørt; etter ca. 1 time ved 20 °C.
Påføringsmetode:	Lakkpensel, svamp.
Anbefalt forbruk:	10–15 m ² /ltr. pr strøk.
Litervekt:	1,2
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Brukstørr: Ca. 5 timer
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje:	3 ltr.
Avfallshåndtering:	Flytende lut må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Holdbarhet: 2 år i uåpnet kanne. Underlaget og luftens temperatur bør være min. +10 °C ved bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. pH-verdi ≈ 9. Benytt egnede beskyttelseshansker under arbeidet.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	25.02.14
