

## HEY'DI FIN GAMMEL

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

### Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong

HEY'DI FIN GAMMEL er en kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. HEY'DI FIN GAMMEL blandes med vann og gir en dekorativ, matt overflate. HEY'DI FIN GAMMEL leveres kun i hvit.

### Bruksområder

Inn- og utvendig på kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk, både nybygg og historiske bygninger. Benyttes også i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt.

Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom 10 og 18°C. Laveste temperatur er + 5°C, dette gjelder også for underlaget.



### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Faste, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di KZ blandet med vann i forhold 1:1.

På tidligere kalkede flater er lett børsting tilstrekkelig forbehandling.

### Utblanding/Bruksmåte

HEY'DI FIN GAMMEL blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost. Benytt ca. 3 - 3,25 liter vann til 10 kilo HEY'DI FIN GAMMEL. La blandingen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Utblandet masse må brukes fortløpende. Massen vil stivne noe under arbeidets gang, og kan spes med noe mer vann.\* Blanding skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke HEY'DI FIN GAMMEL på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

\* Gjelder kun hvit. Pigmentert vare må blandes med nøyaktig lik vannmengde og strykes på samme måte for å redusere fargeforskjeller. Innenfor samme område må det arbeides kontinuerlig, og skjøtene strykes "vått-i-vått". Pigmentert kalkslemming vil aldri gi optisk helt homogen overflate.

### Forbruk

Slemming: ca. 1 - 1,5 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. Strøk

### Tørketid

HEY'DI FIN GAMMEL herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i ca. 2 - 3 døgn etter påføring.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

### Pakning

25 kg sekk

