

HEY'DI LYSGRÅ

UTSKRIFT >>

HMS-DATA:

Lysgrå (PDF) >>
S-Ljusgrå (PDF) >>

Vanntett, sementbasert dekor puss. For fasade, peis, mur, pipe og garasje.

HEY'DI LYSGRÅ er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. HEY'DI LYSGRÅ blandes med vann og gir en dekorativ overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - peiser - brannmurer - piper - garasjer - havemurer m.m. Laveste anvendelstemperatur +5°C.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Glatte puss- og betongflater bør først grunnes med Hey'di KZ mørteltilsetning - se blandetabell på Hey'di KZ kannen - "Grunning". Alternativt kan Hey'di KZ tilsettes blande vannet til HEY'DI LYSGRÅ i forholdet 1 del KZ til 4 - 5 deler vann. Tidligere malte flater må vaskes med Hey'di Grunnrens og deretter først påføres ett strøk HEY'DI LYSGRÅ med Hey'di KZ i blande vannet i forholdet 1:2. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di KZ blandet med vann i forhold 1: 1.

Utblanding/Bruksmåte

HEY'DI LYSGRÅ blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, brett, rull eller puss-sprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan HEY'DI LYSGRÅ benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. HEY'DI LYSGRÅ størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende.

Bruksmåte - Slemming

HEY'DI LYSGRÅ blandes med vann til velling - ca. 3 liter vann til 10 kilo HEY'DI LYSGRÅ - og påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke HEY'DI LYSGRÅ på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.

Bruksmåte - Puss

HEY'DI LYSGRÅ blandes med vann til en smidig mørtel ca. 2,5 liter til 10 kilo HEY'DI LYSGRÅ. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykkelser 3 - 5 mm. Etter at puss har stivnet noe, koster flaten med fuktig kost, evt. filses med brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med struktur-rull. Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk HEY'DI LYSGRÅ før pusslaget påføres.

HEY'DI LYSGRÅ på Leca

HEY'DI LYSGRÅ kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel. For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først koster med HEY'DI LYSGRÅ tilsatt Hey'di KZ. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk HEY'DI LYSGRÅ.

Forbruk

Slemming: Ca. 1 kilo pr. m² pr. strøk.
Puss: Ca. 3 - 5 kilo pr. m².

Tørketid

1 - 5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

5 kilo eske m/ Hey'di KZ, 10 kilo spann, 15 kilo og 25 kilo sekk.
Hey'di deorpuss leveres også i fargene hvit og murgrå.

TEKNISKE DATA:

Heftfasthet: 1,4 N/mm²

Vanntetthet: Vanntett mot slagregn

Vanndampdiffusjon (2 strøk): 0,9 g/m²hmmHg

