

## Beskrivelse

Hey'di Under Vann er et tilsetningsstoff i pulverform. Hey'di Under Vann tilsettes betong og mørtel for støping under vann. Hey'di Under Vann motvirker utvasking og gir mørtelen meget gode flyteegenskaper. Den ideelle kombinasjon er Hey'di Under Vann tilsatt Hey'di C65, fiberarmert høyfast sementbasert tørrmørtel.

## Bruksområder

Hey'di Under Vann benyttes både i salt- og ferskvann til støping av brygger, fundamenter, søyler m.m., og til reparasjon av betongkonstruksjoner under vann.

## Forarbeid

Groe, tang, skjell fjernes, eventuell løs og dårlig betong må hugges vekk. Det må alltid benyttes forskaling. Denne må gjøres helt tett, da Hey'di Under Vann gir betongen så gode flyteegenskaper at den vil renne ut av selv små hull og sprekker. Der forskalingen ikke er snekret helt tett kan man f.eks. dytte inn skumgummi, e.l. eventuelt spenne ut plastfolie. Forskalingen må gjøres kraftig, da Hey'di Under Vann mørtelen ikke "setter seg" som vanlig mørtel/betong.

## Utblanding

Hey'di Under Vann bør helst iblandes Hey'di C65 for best resultat, eventuelt annen ferdigmørtel/betong av god kvalitet. Benytt vanlig mørtelblander. Hell først 3,5 liter rent vann i blanderen, deretter 25 kilo Hey'di C65 og bland i ca. 3 minutter. Tilsett så 0,3 kilo Hey'di Under Vann og bland i ytterligere 15 minutter.

## Bruksmåte

Mørtelen/betongen plasseres i forskalingen ved å senke ned en bøtte, som tømmes så dypt i forskalingen som mulig. Det kan også benyttes renne som føres helt ned til vannflaten, men fritt fall i vann bør ikke overstige 1 meter. Slipp aldri mørtelen gjennom luft ned i vann. Det er unødvendig å stake eller vibrere mørtelen.

## Brukstid/Herdetid

Hey'di Under Vann mørtelen må være plassert innen 2 timer. Forskalingen kan rives etter 3 døgn, ved høy sjøtemperatur noe tidligere.

## Forbruk

0,3 kilo Hey'di Under Vann pr. 25 kilo Hey'di C65 eller annen ferdigmørtel/betong.

## Rengjøring

Hey'di Under Vann gjør mørtel/betong seig og klistrete, rengjøring av redskap bør derfor utføres omgående og grundig.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

3 kilo spann.

# HEY'DI UNDER VANN

**Tilsetningsstoff til betong  
for støping under vann.**



**Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak**  
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

