

TYRILIN MATT BEIS

Produktype:

Tyrilin Matt Beis er en utendørs beis med moderne vannavvisende teknologi. Beisen er basert på alkydolje og er forsterket med akryl. Tyrilin Matt Beis er en helt ny eksklusiv, høyteknologisk beis som gir panelet et langvarig transparent, vakkert, trendy og *hel matt* utseende. Beisen inneholder filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopp. Beisen er meget luktsvak, gir ingen glansrefleksjon og dermed ingen glansforskjeller. Grunning er ikke nødvendig.

Bruksområder:

Til nytt, impregnert eller tidligere beisede underlag. Tyrilin Matt Beis brukes direkte på treverket uten grunning, for å få best mulig lød og farge spill.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være rent og tørt. Nytt treverk må behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Tyrilin Matt Beis. Treverk som har stått ubehandlet lenger enn 3–4 uker, og gammel værslitt beis, børstes med kardask eller annet egnet redskap. Fjern løse trefibre. Vask flaten med Butinox Kraftvask og desinfiser med Butinox Sopp- og Algedreper. Tidligere behandlede og intakte flater rengjøres med Butinox Kraftvask og påføres deretter Butinox Sopp- og algedreper.
Bruksmåte:	Bruk pensel med syntetiske fibere utviklet for vanntynnede malinger/beiser. Stryk beisen godt ut og bearbeid kun 1–2 bordlengder av gangen, dette fordi beisen tørker hurtigere enn tradisjonell oljebéis. Arbeid raskt og unngå å få beis på nabobordet. For å unngå tydelig overlapp, må man arbeide uten opphold i hele bordets lengde. Dette gjelder særlig på høvlede flater og panel. Uhøvlet treverk får minimum 2 strøk, mens høvlet skal ha minimum 3 strøk. Høvlede flater slipes med slipepapir før beising. For å unngå bunnsetting og for å få et jevnt matt utseende på hele veggen, er det viktig at spannet røres opp underveis under hele malearbeidet.
Påføringsmetode:	Pensel.
Anbefalt forbruk:	5–10 m ² /l, avhengig av underlaget.
Viskositet:	115 cP (Cone-Plate)
Litervekt:	1,12
Volumtørrstoff (i %):	Cirka 40
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar etter 12 timer. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger overmalningstiden.
Glans (v/ 60 °):	5–10

TDA

Teknisk dataark



Tynning/rengjøring:	Vann. Verktøyet rengjøres i såpe og vann eller penselrens.
Emballasje/baser:	3 og 10 ltr. 2 baser: Gul base og Svak Gul base.
Avfallshåndtering:	Flytende beis må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Tyrilin Matt Beis skal ikke tynnes. Baser skal brekkes. Rør godt om før bruk. Det er svært viktig med god omrøring av produktet rett før bruk for å sikre et jevnt, helmatt utseende. Manglende omrøring kan føre til glanskjolder. Sørg for å få samme produksjonsnummer til hele arbeidet. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved påføring og under tørring. Unngå beising ved fare for dugg eller regn. Unngå påføring i direkte sollys. Linoljeholdig underlag kan gi blæring. Brannbeskyttet kleddning inneholder salter som kan føre til avflaking eller saltutfelling. Se www.tyrlin.no for teknisk datablad og sikkerhetsdatablad og for ytterligere informasjon. Lagres og fraktes frostfritt.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130g/l (2010). Produktet inneholder maks 130 g/l VOC
Revisjonsdato:	22.10.14