

Diamond coating, rundhodet, kammet, varmforsinket

Bruksområder



Varmforsinket for bruk i service class 3. Passer til innvendig og utvendig spikring (i normal utendørsmiljø) i C1-C3 miljø, som f.eks. bjelkelag, panel, gulvplater, reisverk, leker og terrasser.

Egenskaper:

Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin. Spikeren er kammet, noe som gjør den veldig allsidig og passer bra til de fleste tresorter og fuktinnhold. Diamond coating gir 20% ekstra uttreks-verdi.



Diameter spik	2,5 mm	2,9 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm ²	
Belegg varmforsinket µm:	min 50	
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	1610	2420
Karakteristisk uttreksparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	3,47	6,64
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	17,97	19,07
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m ³		



Varmforsinket

Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Kam VF 25/55 DC	193825556	2,5	55	15°	6,2 ±0,4
Spiker RBW Kam VF 25/65 DC	193825656	2,5	65	15°	6,2 ±0,4
Spiker RBW Kam VF 28/75 DC	193828756	2,9	75	15°	6,7 ±0,4

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5