

---

## TRESTJERNER BETONGMALING

---

### Produkttype og egenskap:

TreStjerner Betongmaling er en halvblank, vanntynnet akrylmaling for betonggulv. Betongmalingen er luktsvak og lett å påføre. TreStjerner Betongmaling tørker raskt, gulner ikke og danner en slitesterk, hard og vaskbar overflate som har god vedheft til underlaget. Produktet kan blandes i mange farger.

### Bruksområder:

TreStjerner Betongmaling benyttes innendørs på ubehandlede og tidligere behandlede betonggulv med normal slitasje. Kan også benyttes på betongvegger.

På belastede gulvflater som lager- og industrigulv, verksted- og garasjeggulv med trafikk, parkeringshus etc – benyttes Sigural 2K Epoksymaling.

Produktet skal ikke benyttes direkte på nystøpt betong før denne er herdet; ei heller på fuktige flater.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	<p>Underlaget skal være rent og tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer og andre forurensninger. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask og skylles godt med vann. Skader i betongen utbedres.</p> <p>Nystøpt betong bør herde i min. 2 måneder før påføring av TreStjerner Betongmaling.</p> <p>Løs puss og rester av sementslam må fjernes mekanisk el. syrevaskes. Stålglatte betong må maskinslipes eller syrevaskes.</p> <p>Sugende eller porøse underlag må behandles med TreStjerner Betongolje før maling.</p> <p>På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med Butinox Kraftvask eller TreStjerner Gulvrens. Blanke flater mattslipes.</p>
<b>Bruksmåte:</b>	<p>Malingen røres godt om før bruk. Påføres jevnt og fyldig i 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Tidligere malte betonggulv påføres 2 strøk; ubehandlede flater påføres 3 strøk.</p>
<b>Påføringsmetode:</b>	<p>Pensel, filtrull/mikrofiberrull eller sprøyte.</p> <p>Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.</p>
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /ltr. pr strøk
<b>Anbefalt filmtykkelse (tørr):</b>	35–45 µm pr. strøk
<b>Viskositet:</b>	150–190 cP
<b>Litervekt:</b>	Ca. 1,2
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	Ca. 37

---

<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Støvtørr: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer Brukstørr: 24 timer Full slitestyrke etter min. 3 døgn. Unngå vannbelastning de første 2–3 ukene etter påføring.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Halvblank (40)
<b>Tynning/Rengjøring:</b>	Vann. Rengjøring med litt vann og såpe.
<b>Emballasje/baser:</b>	3 ltr. og 9 ltr. A-, B- og C-base.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Lagres og fraktes frostfritt. Baser skal fargebrykkes før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overmalbarhetstiden. Temperaturen må være min. +10 °C ved bruk. Malingen trenger 2–3 uker for å oppnå fulle filmegenskaper.
<b>Ytterligere informasjon:</b>	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.
<b>Revisjonsdato:</b>	18.06.13