

HEY'DI KZ

UTSKRIFT >>

HMS-DATA:

KZ (PDF) >>

S-KZ (PDF) >>

Mørteltilsetning - Primer - Grunning.

HEY'DI KZ er en plasttilsetning som benyttes i mur, puss og spesialmørtler, som primer for sementbaserte sparkelmasser m.m. og som grunning av glatte, ikke sugende overflater før annen overflate-behandling.

HEY'DI KZ i mørtel gir bedre heft og mer vannfast puss med gode frostegenskaper, reduserer vannbehovet og gjør mørtelen mer elastisk etter herding. HEY'DI KZ hindrer svinn og sprekkdannelser. HEY'DI KZ gjør mørtel smidig og lett å arbeide med. HEY'DI KZ benyttes til alle mur- og pussarbeider, både ute og inne.

Bruksområder

HEY'DI KZ benyttes til alle mur- og pussarbeider, både ute og inne.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

BRUKSANVISNING

Forarbeid/Underlag

Underlaget må være rengjort. Asphalt, olje, maling m.m. fjernes. Bom i gammel puss hugges vekk. Sugende underlag skal alltid forvannes, men unngå vannfilm når arbeidet skal utføres. Svake, sterkt sugende underlag som kalksandsten, gammel puss o.l. forvannes med HEY'DI KZ og vann i forholdet 1:2.

Glatte flater bør alltid grunnes, se tabell.

Utblanding

Bland den beskrevne mengde HEY'DI KZ med vann og tilsett væskeblandingen i mørtelen til passende konsistens oppnås

Lagring

Lagres frostfritt.

Pakning

1 kilo flaske. 2,5, 5, 10 og 25 kilo kanne.

Ytterligere informasjon:

Bruksområder	Blandingsforhold		Forbruk av HEY'DI KZ	
	KZ:vann	Sement:Sand	Andel KZ av sementvekt (*tørrmørtel - se nedenfor)	Kilo HEY'DI KZ pr. 40 kilo sement
Grunning/Gysing Vellingskonsistens påfølgende mørtel legges i "vått i vått" i grunningen	1:1	1:2	25%	10
Puss/Rep. mørtel Noe tørr blanding	1:5	1:3**	15%	6
Puss på gulv, smidig blanding, underlaget grunnes	1:3	1:3	20%	8
Flissetting	1:3	1:3	20%	8
HEY'DI KZ til andre HEY'DI	Se bruksveiledning på pakningene om priming og tilsetning.			

produkter

Priming av betong, puss,
kalksandsten, mm.

1:2

Forbruk: 1 kilo HEY'DI KZ dekker ca. 15m².

Spon, kryssfiner, mm.

Ufortynnet

Forbruk: 1 kilo HEY'DI KZ dekker ca. 5-7m².

*fabrikkfremstilt tørrmørtel inneholder 20 - 25 % sement

*på svake underlag reduseres sementinnholdet

TEKNISKE DATA:

Tørrstoffinnhold ca. 47%.

