
TRESTJERNER MALING FOR GULV

Produkttype:

TreStjerner Maling for Gulv er en høykvalitet, halvblank vanntynnet polyuretan-forsterket alkydmaling med høy slitestyrke. Malingen er luktsvak og har god vann- og kjemikaliebestandighet. TreStjerner Maling for Gulv er lett å påføre, er hurtigtørkende og gir meget god vedheft til underlaget.

Bruksområder:

TreStjerner Maling for Gulv benyttes innendørs på treverk og betong i tørre rom. Skal ikke benyttes på nystøpt betong og/eller på fuktige flater.

På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes Sigural Epoksymaling.

Tekniske data:

Forbehandling:	Tre/parkett/laminat: Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer. Rens med TreStjerner Gulvrens. Tidligere malte og lakkerte flater mattslipes. Ubehandlet eller nedslipt treverk påføres først vanntynnet kvistlakk for isolering av kvister. Påfør deretter tre strøk gulvmaling. Tidligere malte eller lakkerte flater påføres to strøk. Betong: TreStjerner Maling for Gulv anvendes på eldre ubehandlede og tidligere malte betonggulv, samt på gulv som er påført avrettingsmasse. Flaten må være ren, tørr og fri for fett- og oljestoffer. Skader i betongen utbedres. På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med Butinox Husvask el. TreStjerner Gulvrens. Blanke flater mattslipes. Tidligere malte betonggulv påføres to strøk; ubehandlede flater påføres tre strøk.
Bruksmåte:	Malingen røres godt om. Påfør 2–3 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt.
Påføringsmetode:	Bred lakkpensel og/eller filtrull for glatte flater. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	6–8 m ² /litr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse (tørr):	45–55 µm pr. strøk
Viskositet:	200–230 cP
Litervekt:	Ca. 1,2
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 36
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 2 timer

	Overmalbar: Min. 8 timer Brukstørr: 24 timer Unngå sterk belastning de to første ukene etter påføring.
Glans (v/ 60 °):	Halvblank (35–45)
Tynning/Rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt vann og såpe.
Emballasje/baser:	1 og 3 ltr. A-, B- og C-base. 9 ltr. A-base. Ferdigfarger: 100–Hvit + 5511–Skygrå i 1 og 3 ltr.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Baser skal fargebrykkes før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse; lav temperatur forlenger tørk/herding vesentlig. Unngå vasking av gulvet den første uken etter påføring. Malingen trenger 2–3 uker for å oppnå full slitestyrke.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 127 g/l VOC.
Revisjonsdato:	17.01.12