

Rundhodet, ringet, varmforsinket

Bruksområder


Varmforsinket for bruk i service class 3. Passer til innvendig og utvendig spikring (i normal utendørsmiljø) i C1-C3 miljø, som f.eks. bjelkelag, panel, gulvplater, reisverk, leker og terrasser.

Egenskaper:



Ulegert stål ifølge EN-10016-2, strekkfasthet 600 N/mm². 15° bånding for bruk i tilpasset beltespikermaskin.



Diameter spik:	2,2 mm
Material wire:	EN-10016-2 strekkgrense 600 N/mm ²
Belegg µm:	min 50
Karakteristisk bøymoment M_{y,k} Nmm	1050
Karakteristisk uttrekksparameter f_{ax,k} N/mm²	8,15
Karakteristisk gjennomtrekk hode f_{head,k} N/mm²	12,96
Alle tester er i trematerial med densitet 350kg/m³	



Varmforsinket



Navn	Art nr	Diameter d (mm)	Lengde L (mm)	Bånding (grader)	Diameter hode B (mm)
Spiker RBW Ring VF 22/50	11762250	2,2	50	15°	4,7±0,4
Spiker RBW Ring VF 22/60	11762260	2,2	60	15°	4,7±0,4

All lastberegning av spiker i følge Eurocode 5