
TRESTJERNER TREGULVLAKK

Produkttype:

Trestjerner Tregulvlakk er en hurtigtørkende, akryl-/polyuretanlakk for heltregulv. Lakken har god slitestyrke, fremhever treverkets lød, gir god kjemikaliebestandighet og har svak lukt.

Bruksområder:

Trestjerner Tregulvlakk er laget for innendørs bruk på tidligere lakkert, ubehandlet, lutet eller oljebehandlet heltregulv. Trestjerner Tregulvlakk kan også anvendes til lakkering av ubehandlede møbler.

Tekniske data:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Forbehandling: | Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere lakkerte og fabrikk-lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut. |
| Bruksmåte: | Rør lakken godt opp før og under bruk. Underlaget må være tørt. Hell en passende mengde lakk på gulvet, og fordel lakken jevnt i bordenes lengderetning. Påfør lakken fyldig med Jordans gulvlakkpense eller lakkrolle. Arbeid raskt og effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk. Nye og ubehandlede heltregulv påføres 3 strøk Trestjerner Tregulvlakk. Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk. På tidligere oljede gulv 2 strøk. NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først for å kontrollere at lakken er kompatibel med oljen. |
| Påføringsmetode: | Lakkpense eller filtrull |
| Anbefalt forbruk: | 8–10 m ² /litr. pr strøk |
| Anbefalt filmtykkelse (tørr): | 30–40 µm pr. strøk |
| Viskositet: | Ca. 30 sek. (DIN-Cup 4) |
| Litervekt: | 1,05 |
| Volumtørrstoff (i %): | Ca. 31 |
| Tørketider (23 °C, 50 % R.H.): | Overlakterbar: 4 timer Brukstørr: 8 timer Unngå sterk belastning den første uken etter lakkering. |
| Glans (v/ 60 °): | Matt: 18–25 Halvblank: 40–50 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tynning/Rengjøring: | Lakken skal ikke tynnes. Rengjøring med vann. |
| Emballasje: | 1 og 3 ltr. Skal ikke fargebrekkes. |
| Avfallshåndtering: | Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon. |
| Anmerkninger: | Røres godt opp fra bunnen. Unngå vask og tepper på gulvet den første uken etter lakkering. Bokser med ulikt produktionsnummer blandes før bruk. Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkeringsstiden. |
| Ytterligere informasjon: | Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC. |
| Revisjonsdato: | 05.06.09 |