

HEY'DI STANG & STOLPE

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Hurtigherdende "tørr"-betong

Hey'di Stang & Stolpe er et sementbasert støpepulver som benyttes tørt i hull, vannet tilsettes etter at gjenstanden som skal festes, er fiksert i den tørre massen. Hey'di Stang & Stolpe skal ikke benyttes til innfestinger i forbindelse med bærende eller særlig utsatte konstruksjoner, f. eks. flaggstenger. Det henvises her til brosjyren "Fest med Hey'di".

Bruksområder

Grav et hull, fyll opp med tørr masse, plasser stolpen, stamp til og hell vann over massen, den størkner på få minutter. Ferdig arbeid!

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid/Underlag

Spa et hull i bakken, størrelse ca. 20 cm større diameter enn gjenstanden som skal festes. Hullets sidekanter bør være så slette og faste som mulig. Minste hullldybde ca. 15 cm. Gjenstanden som skal festes bør være rengjort og fri for løse partikler, rust m.m. I varmt vær eller ved tørt jordsmonn kan det være en fordel at hullet forvannes, men det skal ikke være vann i hullet når støping foretas. Dersom det benyttes jordbor bør avstand mellom hulllets sidekanter og gjenstanden være min. 10 cm.

Utblanding

Hey'di Stang & Stolpe helles rett fra sekken og ned i hullet. Plasser gjenstanden i den tørre massen og stamp skikkelig til, enten med foten eller egnet redskap. Kontroller plassering og at gjenstanden er i lodd. Hell og fordel vannet over den tørre massen i et tempo som tilpasses oppsuget i tørrbetongen, ca. 3 liter vann pr. 20 kilos sekk. Betongen begynner å størkne etter 2 - 15 minutter avhengig av temperatur. Benytt samme fremgangsmåte i regnvær men dekk til overflaten til den har størknet. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte

Hey'di Stang og stolpe benyttes til festing av gjerdestolper, stenger, stativ m.m. i bakken. Temperatur bør være mellom +5 og +18C, dette gjelder også underlaget. Ved temperaturer mellom +5oC og 0oC anbefales det å benytte lunkent vann (max. 30oC), og ha sekkene oppbevart i romtemperatur før bruk.

Forbruk

20 kilo Hey'di Stang & Stolpe gir ca. 10 liter masse.

Tørketid

Når massen har størknet skal overflaten ettervannes rikelig i et døgn.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år.

Pakning

20 kilo sekk.

