

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI FLYTSTØP

Hurtigherdende sementbasert utflytende støpemasse til mindre betongarbeider inne og ute, gulv, terrasser, trapper m.m.

## Beskrivelse

Hey'di Flytstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes både inne og ute. Hey'di Flytstøp kan legges ut i 1,5 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

## Bruksområder

Hey'di Flytstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Flytstøp lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. Hey'di Flytstøp kan også benyttes til andre typer støpearbeider, trapper, brygger m.m. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur +6°C, dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr.

**Innendørs:** Sugende underlag primes med Hey'di Spesialprimer i forhold 1 del primer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ primer i samme forhold.

**Utendørs:** Underlaget forvannes og overflaten gyses, 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di Flytstøp til en velling som påføres underlaget med en kost. Hey'di Flytstøp påføres når gysingen har herdet.

## Utblanding

Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvagnsblander. Benytt 3,3-3,5 liter til 25 kilo Hey'di Flytstøp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk

## Bruksmåte - Etterbehandling

Hey'di Flytstøp helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles for jevnhet mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Hey'di Flytstøp kan legges ut med egnet pumpeutstyr. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring med plastfolie, ettervanning eller membranherder. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20°C, 50%RF)

Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 2 døgn.

## Forbruk

25 kilo Hey'di Flytstøp gir ca. 12 liter masse. 2,1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm. lagtykkelse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... 3,3-3,5 l/25 kg  
Materialforbruk: ..... 2,1 kg/l  
Største kornstørrelse: ..... 3 mm  
Utleggingsstykkelse: ..... 15-80 mm  
Trykkfasthet, 28 døgn: ..... ca. 50 MPa  
Bøyestrekfasthet, 28 døgn: ..... ca. 7 MPa  
Fritt svinn, 28 døgn: ..... < 0,05 %  
Brukstid: ..... ca. 30 min  
Gangbar: ..... 2-4 timer  
Flislegging: ..... 1 døgn  
Beleggbar: ..... 2 døgn

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 150  
GTIN nr: ..... 7054150001502  
Nobb nr: ..... 26774448

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 28.11.11



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.