

## BUTINOX Interiør Stue og Sov Matt

### Produktbeskrivelse

#### Type

Høykvalitets silkematt akrylmaling. Den er allergivennlig, løsemiddelfri, vannbasert og luktsvak. Gir et elegant matt utseende og fin fargedybde.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner ikke.

#### Bruksområde

3-i-1 maling til vegger, panel og list for innendørs bruk i sove- og oppholdsrom.

#### Underlag

Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapet, sandsparkel, skjøtemasse, puss, betong, panel og lister.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B og C.
<b>Brekking</b>	BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET (gjelder ikke hvit base). Baser skal blandes over Butinox Multicolor.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	Matt 05
<b>Tørrestoff</b>	40 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,4 (hvit base)
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

#### Påføringsmetoder

Rull, pensel eller sprøyte. Bruk maleverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.

**Påføring på slette vegger:** Bruk en pensel til å male inntil tak, gulvlist og hjørner. Deretter rull ut malingen. Bruk gjerne et langskaft for å lette jobben. Malingen påføres fyldig og jevnt. Fyldige strøk sikrer god dekk, i tillegg til at det er lettere å få resultatet jevnt.

**Påføring på panel:** Generelt anbefales å benytte rull med umiddelbar etterstryking med pensel eller fordriver. Benyttes kun pensel, legg godt på, men ikke så mye at det renner. Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt.

Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

### Veiledende data for høytrykksprøying

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65°-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av maleverktøy

Rengjør med vann og BUTINOX Penselrens. Vask maleverktøyet i vann etter bruk. Bruk BUTINOX Penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med BUTINOX Penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

<b>Våt (beregnet)</b>	
Anbefalt	100 µm - 125 µm
<b>Tørr (beregnet)</b>	
Anbefalt	40 µm - 50 µm

### Tynner

Skal ikke tynnes.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

<b>Relativ luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C

<b>Støvtørr</b>	30 min.
<b>Overmalbar</b>	2 t
<b>Bruktørr</b>	Ca. 3 dager
<b>Gjennomherdet</b>	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask, nedmattes og avstøves.

Industrielt malte panelplater og lister: Vaskes først med TRESTJERNER Gulvrens, nedmattes og avstøves før grunning med BUTINOX Interiør Heftgrunn.

### Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Metallgrunning. Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned.

### Grunning

Harde og blanke underlag grunnes med BUTINOX Interiør Heftgrunn. Nytt treverk, gulnet treverk og underlag misfarget med sot eller nikotin grunnes med BUTINOX Interiør Sperrende Maling.

### Topptrøk

BUTINOX Interiør Stue og Sov Matt: Påfør 2 jevne og fyldige strøk.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 8,5. BUTINOX Interiørvask anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



## Godkjenninger



Produktet anbefales av det Svenske Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

## Produktgaranti

Nærmere om Jotuns garanti - **"dekk i to strøk"**:

**Garantivilkår:** Anvist bruksanvisning må være fulgt.

**Garantiens innhold:** Med garanti "dekk i to strøk" menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk. Ev. garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. (skjulte) feil ved underlaget. Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

49388685, 49388693, 49388704, 49388674

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.