

## HEY'DI STØP B20

 UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne, tykkelse 2-8 cm

HEY'DI STØP B20 er laget av sement, gradert sand samt vannreducerende og plastifiserende tilsetningsstoffer. HEY'DI STØP B20 benyttes til støpearbeider inne og ute, og legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30% pukk.

### Bruksområder

HEY'DI STØP B20 benyttes til støpearbeider inne og ute.

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid/Underlag

Til støpearbeider der HEY'DI STØP B20 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det anbefales å gyse overflaten med Hey'di KZ iblandet HEY'DI STØP B20. Gysemassen lages ved å blande HEY'DI STØP B20 med en væskeblanding av 1 : 1 Hey'di KZ : vann til slemmekonsistens, som kastes på forfuktet underlag før påstøpen legges "vått-i-vått" i gysemassen.

### Utblanding

Utblanding foretas med blandemaskin, evt. kraftig elektrisk drill m/visp ved mindre mengder. Ved gulvpuss benyttes jordfuktig mørtel, 1,75 liter rent vann til en 20 kilos sekk, max. vanntilsetning 2,5 liter. Ved tynne sjikt (2-3 cm) bør Hey'di KZ tilsettes blandevannet i forholdet 1 : 3 for å hindre oppsprekking og bom. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

### Bruksmåte

HEY'DI STØP B20 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør det legges inn armering. Massen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1 - 2 dager ved temperaturer rundt 15°C.

### Forbruk

20 kg HEY'DI STØP B20 gir ca. 10 liter ferdig masse.

### Tørketid

Som annen betong bør HEY'DI STØP B20 ettervannes i minst 2 uker, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

### Lagring

Lagres tørt i minst 1 år.

### Pakning

20 kilo sekk.

### TEKNISKE DATA:

Dmax: 2,8mm.

Trykkfasthet:

1 døgn 8Mpa

7 døgn 20Mpa

28 døgn 28Mpa

