
TAKSITT

Produkttype:

TakSitt er en vanntynnbar, spesial akrylmaling for beskyttelse av utvendige takflater. TakSitt har svært god værbestandighet, og gir taket et nytt og vakkert utseende som forlenger levetiden med mange år.

Bruksområder:

TakSitt benyttes til behandling av asfalt takpapp, sement takstein, bølgeblekk og galvaniserte plater. Kan også brukes på betong og eternitt (*ikke* supereternitt). Asfalt shingel skal ikke males.

Tekniske data:

Forbehandling:

Asfalt takpapp: Sprekker i belegg, skjøter og rundt beslag tettes med egnet fugemasse for takpapp. Taket børstes grundig for å fjerne alt løst materiale, samt eventuelt mose og alger. Skyll deretter godt med vann. Steder som har vært begrodd med mose eller alger behandles med Butinox Sopp- og algedreper.

Sement takstein: Løse sandpartikler, alger og mose må fjernes med stålbørste. Vask taket med Butinox Kraftvask og skyll grundig. Det anbefales bruk av høytrykksspyler. Har det vært mose og algevekst skal steinen behandles med Butinox Sopp- og Algedreper. Steinen må tørke godt før påføring av ett til to strøk Jotun Mur Grunning Vanntynnet. Det anbefales 2 strøk seis/grunning hvis steinen er sterkt sugende.

Eternitt og takstein kan være av varierende kvalitet. Ved tvil om behandlingen bør Scanox AS kontaktes. Eternitt skal forbehandles på samme måte som sement takstein; her er god rengjøring og seising påkrevd.

Galvanisert stål og aluminium: Nye flater vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann og skylles godt; før påføring av 2 strøk TakSitt. Eldre plater må vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt.

Bølgeblekk/Jern/Stål: Alle flater vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må stålbørstes grundig ned til bart metall og behandles med ett strøk rusthindrende grunning (Quick Bengalack Metallgrunning). Deretter påføres 2 strøk TakSitt.

Bruksmåte:

Underlaget skal være rent og tørt. Det påføres 2 strøk TakSitt etter forbehandlingen.

Påføringsmetode:

Rull, pensel el. sprøyte.

Anbefalt forbruk:

4–8 m²/litr. pr strøk; avhengig av underlaget.

Viskositet:

87–94 K.U.

Litervekt:	Ca. 1,2
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 39
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Støvtørr: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Brukstørr: Ca. 24 timer.
Glans (v/ 60 °):	15–20
Data for høytrykksprøyte:	Dyse: 0,018–0,021" Viftevinkel: 65–80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	Sort: 3 og 10 ltr. Bygderød: 10 ltr.
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +5 °C ved bruk og tørking. Benyttes ikke ved fare for duggfall, el. på dager med fare for regn. Unngå påføring i direkte sollys. Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 40 g/l VOC.
Revisjonsdato:	12.05.15