

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI MUR & PUSSMØRTEL -M8



TEKNISKE DATA

Mørtelklasse: M8(NS-EN 998-2)
Vanntilsetning: ca. 4 l/25 kg
Våt densitet: 1,7-1,8 kg pr. ltr
Største kornstørrelse: 2 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Trykkfasthet: 1 døgn: >5 MPa
..... 7 døgn: >10 MPa
..... 28 døgn: >14 MPa
Brannklasse: A1 (EN 13501-1)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 1744

Arbeidshygiene forholds/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 02.02.18

HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel M8 er laget, portlandsement, gradert sand (0-2 mm.) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussens god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M8 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussens har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussens på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussens har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.
Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m².
Oppmuring lettklinker 25 cm:
ca. 18 kg pr. m².

Tørketid

Ca. 1 døgn

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M8.