

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# MUR & PUSSMØRTEL -M8



## TEKNISKE DATA

Mørtelklasse: ..... M8(NS-EN 998-2)  
Vanntilsetning: ..... ca. 4 l/25 kg  
Våt densitet: ..... 1,7-1,8 kg pr. ltr  
Største kornstørrelse: ..... 2 mm  
Brukstid: ..... ca. 2 timer  
Trykkfasthet: ..... 1 døgn: >5 MPa  
..... 7 døgn: >10 MPa  
..... 28 døgn: >14 MPa  
Brannklasse: ..... A1 (EN 13501-1)

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 1744

Revisjonsdato: 31.08.21

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel M8 er laget, portlandsement, gradert sand (0-2 mm) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

### Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussen god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ : vann 1:3.

### Utblanding

Utblanding foretas med tvangs- eller fritt-fallsblander og blandes i min. 5 min. til max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M8 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

### Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stål Brett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.  
Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m<sup>2</sup>.  
Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kg pr. m<sup>2</sup>.

### Tørketid

Ca. 1 døgn.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Mørtelen tilfredsstillende kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M8.