

## HEY'DI FINFUG

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Sementbasert fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Fugebredde max. 5 mm. Vannfast - Frostsikker.

HEY'DI FINFUG er en sementbasert fugemasse som benyttes til fugging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Max. fugebredde 5 mm. Til bredere fuger benyttes Hey'di Klinkerfug.

Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget.

### Bruksområder

Fugging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg.



### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene. Ved fugging av sterkt sugende og porøse klinkeroverflater anbefales det å stryke et tynt lag Hey'di Klinkerolje på overflaten for å hindre fargeoppsug fra fugemassen. Påse at Hey'di Klinkerolje er tørr før fugging igangsettes.

### Utblanding

HEY'DI FINFUG blandes med 0,25 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2 - 3 minutter til klumpfri masse.

La fugemassen stå i ca. 15 minutter og rør om på nytt. Hey'di Finfug er nå klar til bruk og må anvendes innen 6 - 8 timer. Der det skal fuges på et bevegelig underlag må det tilsettes Hey'di Flexfug i blandevannet.

### Bruksmåte

HEY'DI FINFUG påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20 - 30 minutter. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. Redskap rengjøres med vann.

### Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet, og ettervann fugene flere ganger med fuktig svamp. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Hey'di Klinkerrengjøring tidligst 2 døgn etter fugging. Uglasserte fliser og klinker bør overflatebehandles med Hey'di Klinkerolje og Hey'di Klinkervask. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fugging.

### Forbruk

0,25 - 1,5 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat, ref. Hey'dis veiledning "Riktig valg av flislim og fugemasse".

### Lagring

Lagres tørt i flere år.

### Pakning

2 kilo boks, 5 kilo pose og 15 kilo sekk.

