

HEY'DI MULTIFIX

 [UTSKRIFT >>](#)

 [HMS-DATA:](#)

[Multifix pulverdel \(PDF\) >>](#)

[Multifix væskedel \(PDF\) >>](#)

Universal flislim

HEY'DI MULTIFIX er et to-komponent universal flislim med fremragende heftegenskaper og fleksibilitet.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på vinylbelegg, plastlaminat, malte flater, primet stål og bevegelige underlag som tre, fersk påstøp m.m. Benyttes både på vegg og gulv. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Vinylbelegg vaskes med Hey'di Grunnrens og lettslipes. Tre og spon primes med ublandet Hey'di KZ eller Hey'di Fuktsperre, på andre sugende underlag som puss og betong tynges primeren med 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget, normalt etter ca. 1 time. Forbruk Hey'di KZ eller Hey'di Fuktsperre: 1 kilo dekker ca. 8 - 12 m².

Utblanding

Hell først væskedelen i blandekaret, tilsett deretter pulveret under omrøring. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2 - 3 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i 5 - 10 minutter og rør om på nytt. HEY'DI MULTIFIX er nå klar til bruk og må anvendes innen 6 timer.

Bruksmåte

HEY'DI MULTIFIX trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannside trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75 - 90 graders vinkel mot flaten ved oppkammering for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse - ref. Hey'dis veiledning "Riktig valg av flislim og fugemasse".

Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag.

Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 18°C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Til fuging anbefales Hey'di Finfug til fugebredde under 5 mm, og Hey'di Klinkerfug til fugebredde over 5mm. På bevegelige underlag skal det tilsettes Hey'di Flexfug i fugemassen.

Forbruk

1 - 4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år. Oppbevares frostfritt

Pakning

4 kg spann.

TEKNISKE DATA:

Heft til betong: 1N/mm²

