



Erstatter: 2007-07-01

Dato: 2012-06-05

Basic 3436

Spesiallim for oppsetting av glassfibervev, miljøtapet og vinyl tapet med papirbakside i tørre rom. Til finmasket og tett glassfibervev bør Premium eller Aqua 3437 benyttes.

- Smidig konsistens
- Lett å påføre

TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonslim på polyvinylacetat-basis
Egenvekt:	Ca 1040 kg/m ³
Emballasje:	5 liter
Tørrstoff:	Ca 16 %
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tiksotrop
PH:	ca 5,4
Påføringstemp:	min +15 °C
Påføringsverktøy:	Rull eller pensel
Forbruk:	1 ltr til 3-5 m ² Grovere glassfibervev krever mer lim
Monteringstid:	0 – 30 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Rengjøring:	Med vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med Casco limvask
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

FORBEHANDLING

Riv vekk løs tapet og fjern gammel vinyltapet. Malte flater vaskes med Casco Grovrent eller tilsvarende og skylles godt og slipes. Underlag av spon eller trefiberplater må kontrolleres mht. fuktighet før oppsetting av glassfibervev pga. krympfare i underlaget (blæredannelse). Om nødvendig kan veggene grunnes med Nordsjö Heftgrunn V og slipes for å få et ensartet underlag.

PÅFØRING

Påfør limet jevnt med langhåret malerrulle på veggen. Begynn alltid å lime nede først og arbeid oppover veggen. Bruk en lim mengde som passer til materialet som skal limes.

MONTERING

Kantskåren vev settes kant i kant, eller med ca. 5 cm overlapp som gjennomskjæres. Press fast med en stålsparkel og renskjær ved tak og gulv. Lim og vev må tørkehelt før eventuell overmaling. Overmaling kan skje som regel dagen etter.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 03 10 90
Web: www.casco.no