

# Forvaltning, drift og vedlikehold

## Trestjerner Gulvlakk Vannbasert

### PRODUKTINFORMASJON

**Trestjerner Gulvlakk Vannbasert** er en lys, høykvalitets, vanntynnbar akryl-/polyuretanlakk.

**Trestjerner Gulvlakk Vannbasert** anbefales til lakkering av gulv og trapp i heltre og parkett samt møbler. Anvendes på ubehandlede, tidligere lakkerte (ikke nylagt parkett), oljede og lutede flater.

**Trestjerner Gulvlakk Vannbasert** anbefales til institusjoner, skoler, boligrom, og kontorer hvor det er høy mekanisk slitasje.

Lakken benyttes ved min. temperatur på 15°C i underlaget og max 70 % relativ fuktighet i rommet. Lakken skal lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Transporteres i henhold til ADR (veitransport) RID (jernbanetransport) og IMG (sjø-transport).

### PRODUSENT

**Scanox AS** - Postboks 904 3002 Drammen  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### EMISJON/ INNEKLIMA

Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid før behandlingen vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

### VOC

**EU grenseverdi for produktet:** (kat.A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall.

### REPERASJONER AV SKADER

Ved utbedring av skader og lignende skal det benyttes samme produkt og utførelsesmetode. Kontakt utførende håndverker/forhandler ved eventuell ny behandling.

### DATAARK

Dette produktdatabladet er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk kan betraktes som et halvfabrikat og benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets

beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. For mer informasjon se [www.scanox.no](http://www.scanox.no)

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Gulvlakk Vannbasert** er basert på akryl/polyuretan. Skal ikke tynnes. Påføringsmetode er pensel, rull, sprøyte. Verktøy rengjøres med vann.

Det er utarbeidet eget TDA teknisk dataark og HMS sikkerhetsdata blad.

### RENHOLD

Ved vask benyttes et vaskemiddel som ikke har høyere ph 9 og en temperatur på <+ 40°C. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning. Produktet skal ikke vaskes før etter 3-4 uker. (produktets herdetid)

### VEDLIKEHOLD

Produktet slites av mekanisk slitasje og må vedlikeholdes etter behov.

### ANVENDT FARGE

På dette feltet kan fargekode/ nummer/ navn eller romnummer settes inn.

### UTFØRENDE MALERFIRMA

Firmanavn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefon I: \_\_\_\_\_

Telefon II: \_\_\_\_\_

@: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

REVISJONSDATO: 18.09.2012