
SIGURAL 2-K EPOKSYMALING

Produkttype:

Sigural er en 2-komponent vanntynnbar epoksymaling til innendørs bruk. Sigural har meget god slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Sigural er uten sjenerende lukt.

Sigural gir en meget god beskyttelse mot mekanisk slitasje, vannsøl, oljer og kjemikalier.

Bruksområder:

Sigural benyttes på mur og betongflater i vaskerom, fyrrom, kjeller, trapper, garasjefulv, lagerhaller, industrigulv, verksted- og næringsmiddelindustri, bensinstasjoner og gulv og vegger i landbruket. Kan også benyttes på gipsplater – som for eksempel brystningsfelt i garasjer og lignende – for å gi en vaskbar og beskyttende overflate.

Tekniske data:

Forbehandling:	<p>Flaten må være fri for fett og oljer. Nystøpt betong må tørke ut min. 2 måneder før viderebehandling. På betong må slamlag fjernes mekanisk (maskinsliping); evt. syrevasking med 10–15 % saltsyreoppløsning;), før videre behandling. Skyll godt med rent vann etter 15 minutter. Eventuell membranherder må fjernes.</p> <p>Tidligere malte epoksyflater rengjøres med Butinox Kraftvask. Oljesøl, fett og lignende må fjernes omhyggelig.</p>
Bruksmåte:	<p>Del B helles i del A og røres godt sammen. Blandingen må brukes innen 1,5 time.</p> <p>Underlaget og luftens temperatur bør være min. +15 °C ved bruk og under herding.</p> <p>På stålglatte, hard betong grunnes det med 1 strøk fortennet Sigural i ønsket farge (tynnes ca. 10 % med vann etter sammenblanding av A + B komponent); – deretter 2 strøk ufortynnet Sigural.</p> <p>På løse, sugende puss og betongflater grunnes det med Sigural Klar Grunning + 2 strøk Sigural i ønsket farge.</p> <p>Første strøk bør herde minst 12 timer, men helst ikke over 48 timer før neste strøk påføres.</p>
Påføringsmetode:	Rull el. pensel.
Anbefalt forbruk:	5–8 m ² /litr. pr strøk, avhengig av underlaget.
Viskositet:	Ca. 3.000 cP (Brookf. 5–20)
Litervekt:	1,2
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 50
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: 12 timer

	Brukstørr: 24 timer Tyngre belastninger: Ca. 48 timer
Glans (v/ 60 °):	Blank (50–70)
Tynning/rengjøring:	Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.
Emballasje/baser:	1 og 3 ltr. Diverse ferdigfarger + Klar Grunning; se Sigural fargekart. Farge 22 og 23 også i 10 ltr.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	<p>Lagres og fraktes frostfritt. Brukstemperaturer høyere enn +15 °C sikrer raskere herding og optimal sluttthardhet. Sørg for god utlufting under herding av filmen. Tørketiden påvirkes vesentlig av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. På underlag som er tidligere behandlet med en <u>ikke</u> alkalifast olje eller alkydmaling kan en forsåpning oppstå. Malingen vil da herde dårlig og slippe fra underlaget. Benytt beskyttelseshansker; unngå hudkontakt.</p> <p>Sørg for å benytte samme produksjonsnummer på samme gulvflate, for å unngå fargeforskjeller.</p> <p>Sigural Klar Grunning har en svak gul egenfarge, og skal ikke benyttes som toppstrøk.</p>
Ytterligere informasjon:	<p>Se HMS- og FDV Datablader for produktet. Se egen Sigural-brosjyre.</p> <p>EU grenseverdi for produktet (kat. A/j): 140 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 140 g/l VOC.</p>
Revisjonsdato:	14.12.07