

## HEY'DI PRO: LIGHTFLOW

 UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Fiberarmert, sementbasert, hurtigherdende selvutjevne gulvsparkel med lette fyllstoffer

Hey'di Lightflow er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevne sparkelmasse til innendørs bruk. Hey'di Lightflow kan legges i tykkelser fra 10 mm til 50 mm.

### Bruksområder

Hey'di Lightflow er en universalsparkel for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey'di Lightflow benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +18°C. Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget.

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

## BRUKSANVISNING

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes, enten ved sliping eller syrevask. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ Primer i forholdet 1 del Hey'di KZ til 2 - 3 deler vann. På glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres med Hey'di Spesialprimer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey'di Lightflow legges i minimum 25 mm tykkelse, og eventuelt armeres med Hey'di Stålnett.

### Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, max 4,7 - 5 liter vann til 18 kilo Hey'di Lightflow . Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2 - 4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30°C). Hell rett fra blandekaret, og fordel massen. Massen flyter ut til en jevn, plan flate. Hey'di Lightflow kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

### Forbruk

1,15 kilo Hey'di Lightflow pr. mm beleggykkelse pr. m<sup>2</sup>.

### Tørketid

Hey'di Lightflow kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 3-4 timer. Ved belegging skal massen herde ca. 1 dag pr cm lagtykkelse. (ved +18°C)

### Lagring

Beste bruksegenskaper 9 mnd fra produksjonsdato.

### Pakning

18 kilo sekk.

