

HEY'DI LIM & LEIRE

 [UTSKRIFT >>](#)

[HMS-DATA \(PDF\) >>](#)

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein, montering av pipeløp og tilbehør

HEY'DI LIM & LEIRE er en tørrmørtel på basis av brent ildfast leire (Chamotte) som benyttes til muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp, montering av keramiske fliser og stein på brannmur m.m.

Bruksområder

Muring av ildfast stein og røykløp i piper, montering av røykinnføringer/stusser og feieluker i pipeløp, montering av keramiske fliser og stein på brannmur m.m.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Flaten må være ren og støvfri. Sugende flater forvannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Utblanding

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blandekaret, deretter HEY'DI LIM & LEIRE. Bruk drøyt 1 liter til 3,5 kilo mørtel eller ca 8 liter til sekkens innhold. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 2-3 minutter. Det skal ikke tilsettes sement.

Bruksmåte/Tørketid

HEY'DI LIM & LEIRE legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Normal fugetykkelse ved ildfast muring er ca. 2 mm eller mindre. Knase fuge anbefales i selve ildstedet. Utblandet masse må benyttes innen 1-2 timer avhengig av temperatur. Ikke spe med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Ikke påfør mørtelen i temperaturer under 5 °C.

HEY'DI LIM & LEIRE bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk.

Utstyr rengjøres med vann.

Forbruk

1 kilo mørtel gir ca. 0,6 liter ferdig masse.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

3,5 kilo eske.

TEKNISKE DATA:

Temperaturbestandighet: Over 1000°C

